



AKVARYL 6000

Vesiohenteinen kontaktiliima

- OMINAISUUDET** Akvaryl 6000 on vesiohenteinen kontaktiliima, joka soveltuu hyvin ajoneuvo- ja huonekaluverhoiluihin.
- KÄYTTÖALA** PVC-, polyuretaani-, puu-, nahka- ja metallipintojen liimaus.
- TEKNISET TIEDOT**
- | | |
|---|---|
| Liimatyyppi | PUR-pohjainen kontaktiliima |
| Väri | valkoinen, kuivuttuaan läpikuultava |
| Liiman levitys..... | tela tai pensseli |
| Liiman levitysmäärä | 100...300 g/m ² yleensä molemmille |
| | liimattaville pinnoille |
| Kuivatusaika..... | 0...30 min. |
| Avoin aika..... | enintään 20 min. |
| Huoneen, materiaalin ja liiman lämpötila | +18...+22°C |
- KÄYTTÖOHJE** Liima levitetään molemmille liimattaville pinnoille. Levityksen annetaan kuivahtaa, jonka jälkeen pinnat puristetaan yhteen avoimen ajan kuluessa. Avoimen ajan ylittäneet pinnat voidaan aktivoida lämmöllä' (+50...65° c)
- KÄYTTÖ- JA YMPÄRISTÖ-TURVALLISUUS** Vältä tarpeetonta ihokosketusta tuoreen liiman kanssa. Työvälineiden pesuvedet voi kaataa viemäriin. Tuotteesta on saatavana erillinen käyttöturvallisuustiedote ja tuotepakkauksessa on hävitysohje.
- VARASTOINTI** Liima säilyy tiiviisti suljetussa alkuperäisastiassa huoneen lämpötilassa vähintään 6 kk. **SUOJELTAVA JÄÄTYMISELTÄ!** Liima on sekoitettava ennen käyttöä.
- HUOMATKAA** Uusia materiaaleja, tuotantolaitteita tai menetelmiä käyttöönotettaessa on tehtävä koeliimaus. Suosituksemme perustuvat suorittamiimme kokeisiin sekä parhaisiin tietoihimme. Kansainvälisen tavan mukaan vastaamme vain tuotteen tasalaatuisuudesta. Koska emme voi vaikuttaa liimaustyön asialliseen suorittamiseen, emme näin ollen voi siitä myöskään vastata.
- 8/06** Epäselvissä tapauksissa tehtaamme tekninen neuvonta on käytettävissänne.