

KIILTO 66

YLEISLIIMA PUULIIMA



KÄYTTÖALA

Vesiohenteinen vähäpäästöinen M1-luokiteltu yleisliima, puun, paperin, kartongin, kankaan ja keramiikan liimaamiseen toisiinsa. Sopii lautaparketin ponttiliimaukseen.

OMINAISUUDET

- * täyttää rakennusmateriaalien M1 päästöluokituksen
- * sitoo nopeasti, lyhyt puristusaika
- * vesiohenteinen
- * elastinen
- * vain sisäkäyttöön kuivissa tiloissa

TEKNISET TIEDOT

Pääsideaine	PVAc-dispersio
Ohennin	vesi
Kosteudenkestoluokka	D2 / EN 204
Tiheys	n. 1 kg/dm ³
Tulenarkuus	ei syttyvää
Pakkasenkestävyys	jäätävää
Alin liimauslämpötila	+5°C ... +8°C

TYÖVÄLINE

Sivellin tai sileä lasta.

AVOIN AIKA

0-5 min liimamäärästä riippuen

TYÖSKENTELYAIKA

5-10 min
Puristusaika 10-20 min (jämnityksettömät kappaleet)

KÄYTTÖOHJE

Liima levitetään yksipuolisesti tasaisena kerroksena. Osat liitetään yhteen ja puristetaan. Puristusaika on riippuvainen työskentelyolosuhteista. Liimasauma on kuivuttuaan vaalea. Liimatahrat poistetaan tuoreena vedellä. Liima ei värjää puuta. Mikäli liiman joukossa tai liimattavilla pinnoilla on rautaa tai ruostetta, niin ne yhdessä puun uuteaineen kanssa saattavat aiheuttaa puun värjäytymisen.

SUOSITELTAVAT KÄYTTÖ- OLOSUHTEET

Huoneen, materiaalin ja liiman lämpötila +18...+20°C. Liimattaessa tulee olla normaali huonelämpötila. Sekä materiaalien että liiman on annettava lämmitä tähän lämpötilaan. Vallitsevat olosuhteet, kuten huoneen, liiman ja materiaalien lämpötila, ilman kosteus, materiaalin laatu ja kosteus sekä liimamäärä vaikuttavat voimakkaasti sitomisnopeuteen ja kuivumiseen. Suosituksiamme voidaan siten käyttää vain lähtökohtana.

PAKKAUS

1/3 l ja 3/4 l muovipullot
3 l ja 10 l muoviastiat

KÄYTTÖ- JA YMPÄRISTÖ- TURVALLISUUS

Vältä tarpeetonta ihokosketusta tuoreen tuotteen kanssa. Työvälineiden pesuvedet voi kaataa viemäriin. Tuoreet tuotejätteet kuivatetaan, kuiva tuote on kaatopaikkakelpoista. Tuotteesta on saatavana erillinen käyttöturvallisuustiedote.

VARASTOINTI

Varastointi viileässä, ei alle +1°C, tiiviisti suljetussa alkuperäisastiassa, max. 1 vuosi. Pitkän varastoinnin jälkeen sekoitettava ennen käyttöä.

LISÄTIETOJA

Suosituksemme perustuvat suorittamiimme kokeisiin sekä parhaisiin tietoihimme. Emme kuitenkaan voi vaikuttaa liimaustyön asialliseen suorittamiseen emmekä näinollen voi niistä myöskään vastata.

Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus teknisestä neuvonnastamme, puh. 0207 710 100 tai Kiilto Tuoteneuvonnalta, puh. 0207 710 200, e-mail: kiilto.tuoteneuvonta@kiilto.com tai www.kiilto.com