



## Lasimosaiikin kiinnitys:

### 1) asuntojen huonetilat ( kylpyhuone, keittiö yms.):

- a) seinät Kiilto Superfix + Kiilto Fixbinder  
lattia Kiilto Superfix + Kiilto Fixbinder
- b) seinät Kiilto PL 250 Laattaliima + Kiilto PL 250 Laattaliimakovete  
lattia Kiilto PL 250 Laattaliima + Kiilto PL 250 Laattaliimakovete

### 2) keskisuuren rasituksen tilat (esim. uimahallien pesutilat):

- a) seinät Kiilto PL 250 Laattaliima + Kiilto PL 250 Laattaliimakovete  
lattia Kiilto PL 250 Laattaliima + Kiilto PL 250 Laattaliimakovete

## Lasimosaiikin kiinnityksessä huomioitavaa:

- 2 x 2 cm tai sitä pienemmät lasimosaiikit kiinnitetään aina Kiilto PL 250 Laattaliimalla, johtuen laattojen pienestä tartuntapinta-alasta.
- Lasimosaiikin painamisessa kiinnityslaastiin / liimaan tulee olla erityisen huolellinen, vaikka kiinnitysaineen ”pursuminen” saumoista hankaloittaaakin saumausta. Huonosti kiinnipainetut mosaiikit irtoavat helposti suojapaperin poiston ja saumauksen yhteydessä. Saumaus tukee laatoitusta tehden siitä yhtenäisen ja toimivan rakenteen.
- Kiinnityslaastin annetaan kuivua 7 vrk ennen asennussuojapaperinpoistoa pesemällä. Suojapaperin poistossa tulee välttää runsasta veden käyttöä. Suojapaperittomat lasimosaiikit voidaan saumata 3 vrk:n kuluttua kiinnittämisestä. Polyuretaaniliimaa käytettäessä kuivumisajaksi riittää 1vrk.
- Laastin menekki n. 2 kg/m<sup>2</sup>, liiman menekki 3 x 3 mm hampaalla n. 1 kg/m<sup>2</sup>.
- Saumalaastin suositeltava minimisyvyys 2 mm.