

## PUULATTIOIDEN SÄVYTYS (PETAUS)

Tässä ohjeessa käsitellään puulattioiden sävytystä yleisesti.

Puulattian viimeistelyhionta karkeudella 100 (120).

Erityistä huomiota on kiinnitettävä reunojen- ja kulmien hiontaan.

Tasainen hiontajälki on edellytys petsin tasaiselle imeytymiselle.

Huomioitava, että kitatut raot, kolot ja oksan kohdat imevät petsiä eri tavalla kuin hiottu puupinta. Myös eri puulajien sisällä on suuria eroja sävytteiden imeytymässä.

Puupinnalta poistetaan kaikki hiontapöly imuroimalla. Petsi levitetään tasaisena kerroksena puupinnalle. Työkaluna voi käyttää esim. huopa-, flotex- tai sienikumilastaa. Petsin kuivumisen yhteydessä on tarkistettava tasainen imeytymä. Vältä valkoisten/vaaleiden petsien käyttöä, lakan läpikuultava väri saattaa muuttua kellertäväksi.

Petsin annetaan kuivua valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti.

Lakkaus voidaan suorittaa joko pohjalakalla tai pintalakalla normaaleilla lakkausyhdistelmillä.

Petsi saattaa liueta ensimmäisellä lakkauskerralla ja värjätä lakkaa.

Värjäntynyt lakka on poistettava ja lakkausta jatkettava puhtaalla lakalla värimuutosten välttämiseksi.

Huomioitava, että sävytteen päällä pohjalakat voivat "samentaa" - ja pintalakat "korostaa" sävytystä.

### **Huomioi aina petsin valmistajan antamat työohjeet.**

Kiilto Oy:n lakkojen tartunnat petseihin (2008):

	Parketti-Ässä petsi	Pirtti petsi	Aquagrund 100	Dicco Color	Weolyst
Urpo, Smart, Tempo	+	+	+	+	+
Aku de Luxe	+	+	+	+	+
Uno			+	+	+
Krista			+		+
Kalle	+	+	+	+	+

Kiilto vastaa lakkojen tartunnasta kulloinkin voimassa olevien testausten perusteella. Sävytteissä saattaa tapahtua koostumusmuutoksia, jotka muuttavat yhteensopivuuksia. Ennen koko lattian tekemistä suositellaan pienellä alueella testausta, jossa nähdään lopullinen sävy sekä voidaan varmistaa tartunta.

Lisätietoja:

Tekninen neuvonta, puh 0207 710 115, Kiilto Tuoteneuvonta, puh 0207 710 200 tai [www.kiilto.com](http://www.kiilto.com)