



PAPERI- JA KARTONKITEOLLISUUDEN LIIMAT

Tuote	Tyyppi	Ominaisuudet	Viskositeetti mPas	Avoin aika s	Ring&Ball °C	Sit.nopeus s	Kuiva-aine %
<u>Rullapakkaus:</u>							
SITOMELT 1515	EVA normaali ja sininen sulateliima	Soveltuu hitaille pakkauskoneille, hyvä adheesio	1000-1700	13 - 15	96 - 105	0,4 - 0,5	
SITOMELT 1520	EVA normaali ja sininen sulateliima	Hyvä terminen stabiliteetti, nopea	1000-1500	7 - 8	108-116	0,5 - 0,6	
SITOMELT 1525	EVA normaali ja sininen sulateliima	Eniten käytetty, hyvä pakkasenkesto	850-1250	10 - 11	90 - 99	0,5 - 0,6	
SITOMELT 1527	EVA normaali ja sininen sulateliima	Hyvät koneominaisuudet -> tiukka rulla	1200-1800	11 - 12	80 - 87	0,5 - 0,6	
SITOMELT 1571	EVA sininen sulateliima	Erittäin nopea, helppo puhdistettavuus metallipinnoilta	900-1400	5 - 6	110 - 118	0,3 - 0,4	
SITOL 4411	PVAC dispersioliima	Hyvä telakäyttäytyminen, hyvä adheesio, FDA-luokitus	1100-1700	240 - 300		4,5 - 9	44,5
KESTOMER VPH	PVAC dispersioliima	Korkea kuiva-aine, nopea, FDA-luokitus	4000-8000	300 - 360		2 - 4	53,5
KESTOMER VP punainen	PVAC	Punainen nopeasti sitova dispersioliima	2000-3500	300 - 360		3 - 6	43,0





PAPERI- JA KARTONKITEOLLISUUDEN LIIMAT

Tuote	Tyyppi	Ominaisuudet	Viskositeetti mPas	Avoin aika s	Ring&Ball °C	Sit.nopeus s	Kuiva-aine %
<u>Etiketöinti:</u>							
SITOMELT T3921 sulateliima	SIS	Hyvät ruiskutusominaisuudet, erittäin hyvä adheesio	1500-2200	∞	75		
SITOL 5060 dispersioliima	EVA	Pitkä telaikä, hyvä tartunta erilaisille paperilaaduille	700-1100	540 - 600		5 - 22	55
SITOL 1600 dispersioliima	PVAC	Pitkä telaikä, helppo puhdistaa, ei rypistele etikettä	700 - 1000	540 - 600		4 - 25	38
<u>Alkuliimat:</u>							
SITOMELT T3921 sulateliima	SIS	Helppo ruiskuttaa, hyvä adheesio	1500-2200	∞	75		
SITOL 1002 dispersioliima	Akrylaatti	Hyvät suutinominaisuudet, aggressiivinen tartunta	1500-2500	∞			61
<u>Loppuliimat:</u>							
SITOL 8150	Dekstriini	Hyvä suutinkäyttäytyminen	800-1400	360 - 420		25 - 30	46
SITOL 4422	PVAC	Nopea sitominen, hyvät pumppuomin.	1400-2500	14 - 15		2 - 6	46

