

KIILTO 2 PLUS

Liutteeton yleisliima lattian- ja seinäpäällysteille

KÄYTTÖALA

Liutteeton akrylidispersioliima muovimattojen ja -laattojen, muovialustaisten korkkilaattojen, vaahtoalustaisten tekstiilimattojen ja ns. paksujen, yli 0,6 mm muoviseinänpäällysteiden kiinnitykseen sekä imeville että imemättömille alustoille kuivissa ja kostean käytön tiloissa. Soveltuu linoleumin liimaukseen imeville alustoille ja myös ns. mittastabiilien muovipäällysteiden liimaukseen esikäsittelemättömille lastulevyalustoille, kun noudatetaan levynvalmistajien antamia rakenne- ja varastointiohjeita. Liimalla on Kansainvälisen Merenkulkujärjestön FTPC (IMO Resolution MSC.61 (67) Part 2 ja 5:n mukainen paloluokitus sekä MED-sertifikaatti eli ns. Ruorimerkki.

KIINNITYSALUSTA

Kiinnitysalustan tulee olla kuiva, kiinteä, tasainen ja puhdas pölystä ja rasvasta. Karkeat ja epätasaiset alustat tasoitetaan tarkoitukseen soveltuvalla Kiilto-lattiatasoitteella. Puu- ja levylattioiden saumat siloitetaan. Vanhan pinnoitteen päälle liimattaessa on varmistettava, että se on hyvin kiinni alustassa ja poistettava pesulla ja/tai hiomalla vaha ja muut epäpuhtaudet liimattavasta pinnasta. Kiinnitettäessä värilliselle, esim. maalatululle alustalle voi päällysteessä tapahtua liimasta riippumattomia värimuutoksia.

OMINAISUUDET

- hyvä alkutarttuvuus, kevyt levittää
- erityisen luja liimasauma
- sopii myös ns. polyolefiinimuovipäällysteiden kiinnityksiin
- soveltuu sementtipohjaisten lattiatasoitteiden päälle
- soveltuu lastulevyalustoille
- ei sisällä terveydelle haitallisia liuottimia
- lähes hajuton

TEKNISET TIEDOT

Pääsideaine	akrylaattisekapolymeeri
Ohennin	vesi
Ominaispaino	1,25
Turvallisuus	ei sisällä liuottimia, ei tulenarkaa
Pakkasenkestävyys	jäätyvää
Alin kiinnityslämpötila	+18°C

RIITTOISUUS

4-6 m²/l

LEVITYS-MENETELMÄT



TYÖSKENTELYAIKA

märkäliimaus	0-15 min.
tarraliimaus	15-45 min.

KÄYTTÖOHJE

Liima sekoitetaan tarvittaessa ennen käyttöä ja levitetään hienohampaisella lastalla tai telalla. Liimaus suoritetaan yleensä ns. märkäliimauksena, jolloin päällyste painetaan välittömästi alustaan ja hierotaan huolellisesti kiinni. Jos päällyste on jäykkää tai siihen joudutaan rakenteista johtuen tekemään taivutuksia, on eduksi antaa liiman ilmottua 10-15 min. ennen kiinnipainamista. Täysin imemättömille pinnoille tiivistä päällystettä kiinnitettäessä on liiman annettava levityksen jälkeen ilmottua jopa 45 min. ennen päällysteen asennusta tai hierretään vuota kevyesti tuoreeseen liimaan, nostetaan ylös ja annetaan tuulettua 10-15 min., jonka jälkeen hierretään huolellisesti kiinni.

02/07

./..

Tarvittaessa saadaan liikaa kuivunut liimapinta vielä tarttuvaksi lämmittämällä esim. kuumailmapuhaltimella.

Liimatahrat poistetaan tuoreena vedellä, kuivunut liima voidaan poistaa voimakkaasti emäksisellä pesuaineella tai ksyleenillä.

SUOSITELTAVAT KÄYTTÖ- OLOSUHTEET

Huoneen, liiman ja päällysteen lämpötila +18 ... 20°C
Alustan kosteus - puu 8 ... 12%
- betoni max. 85% RH

Kiinnitettäessä tulee olla huoneen tuleva käyttölämpötila, jolloin vältetään materiaalin suurehkoilta lämmönvaihteluiden aiheuttamilta muutoksilta. Vallitsevat olosuhteet kuten huoneen, liiman ja päällysteen lämpötila, alustan laatu ja kosteus sekä liimamäärä vaikuttavat voimakkaasti sitomisnopeuteen ja kuivumiseen. Suosituksemme numeroarvoja voidaan siten käyttää vain lähtökohtana.

PAKKAUS

10 ja 15 litran muoviasiat

KÄYTTÖ- JA YMPÄRISTÖ- TURVALLISUUS

Vältä tarpeetonta ihokosketusta tuoreen tuotteen kanssa. Työvälineiden pesuvedet voi kaataa viemäriin. Tuoreet tuotejätteet kuivatetaan, kuiva tuote on kaatopaikkakelpoista.

Tuotteesta on saatavana erillinen käyttöturvallisuus-tiedote.

VARASTOINTI

Varastointi viileässä, ei alle +1°C, tiiviisti suljetussa alkuperäispakkauksessa enintään 1 vuosi.

LISÄTIETOJA

Suosituksemme perustuvat suorittamiimme kokeisiin sekä parhaisiin tietoihimme. Emme kuitenkaan voi vaikuttaa paikallisiin olosuhteisiin tai työn asialliseen suorittamiseen emmekä näin ollen voi niistä myöskään vastata.

Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus teknisestä neuvonnastamme, puh. 0207 710 100, Kiilto Tuoteneuvonnalta, puh. 0207 710 200, e-mail: kiilto.tuoteneuvonta@kiilto.com tai www.kiilto.com