



# KIILTO 77

## Oikaisutasoite 3-50 mm

### KÄYTTÖALA

Sementtiperustainen oikaisutasoite lattioiden oikaisuun ja kallistusten tekoon ennen ylitasoitusta ja/tai päällysteen kiinnitystä 3-50 mm:n kerroksena. Soveltuu käytettäväksi sekä ulko- että sisätiloissa. Ylitasoitukseen suositellaan käytettäväksi Kiilto 97 tai Tasoflex-lattiatasoitetta.

### KIINNITYSALUSTA

Aluslattian on oltava puhdas, kiinteä ja luja. Ns. sementtiliima ja maaliroiskeet ja liimajäänteet ym. epäpuhtaudet poistetaan ja lattia harjataan tai imuroidaan huolellisesti. Betonialustat käsitellään ohennetulla Kiilto Start Primerilla (10-20% Kiilto Start Primerilla / 80-90% vettä) ennen tasoitusta. Saneerausalustat sekä puu- ja levyalustat käsitellään Kiilto Start Primerilla ennen tasoitusta.

### OMINAISUUDET

- pinnoituskuiva 1-5 vrk:n kuluttua tasoittamisesta kerrosvahvuudesta riippuen
- tarttuu betoniin ja erilaisiin rakennuslevyihin (Huomioi alustan esikäsitteily)
- kosteudenkestävä
- kaseiiniton
- Kiilto 77:n päälle pintatasoitukseen soveltuvat Kiilto-tasoitteet
- tasoitteen lujuutta ja tartuntaa voidaan parantaa Betoniemulsio-lisäyksellä (0,4 l betoniemulsiota / 2,7 l vettä / 20 kg tasoitetta)
- alin käyttölämpötila +10°C
- kävelynkestävä noin 4 tunnin kuluttua tasoittamisesta

### TEKNISET TIEDOT

Tyyppi	muovi-sementti-kvartsiperustainen jauhe
Raekoko	max. n. 1 mm
Max. kerrosvahvuus	3-50 mm yhdellä tasoituskerralla

### RIITTOISUUS

1 mm kerros/m<sup>2</sup> kuiva-ainetta painaa n. 1,7 kg

### TYÖSKENTELYAIKA

30-45 minuuttia

### SEKOITUSSUHDE

n. 3 l vettä  
20 kg Kiilto 77 -tasoitetta

### SUOSITELTAVAT KÄYTTÖ- OLOSUHTEET

Huoneen ja aluslattian lämpötila	+18...+20°C
Alustan kosteus - puu	8...12%
- betoni	max. 4 painoprosenttia tai alle 90% RH

Tasoitettaessa tulee olla huoneen normaali lämpötila. Vallitsevat olosuhteet, kuten huoneen lämpötila, alustan laatu ja kosteus vaikuttavat voimakkaasti kuivumiseen. Suosituksemme numeroarvoja voidaan siten käyttää vain lähtökohtina. Tasoitteen kuivumista ei saa nopeuttaa keinotekoisesti.

### KÄYTTÖOHJE

Kiilto 77 sirotellaan jatkuvasti sekoittaen viileään (+10...20°C) puhtaaseen veteen, kunnes muodostuu tasainen notkea massa. Massan annetaan seistä n. 5 min., jonka jälkeen sekoitetaan vielä kerran ja aloitetaan levitys.

JATKUU

Tasoitemassa levitetään oikolaudalla ja/tai leveällä teräslastalla tasaisena kerroksena. Ensimmäisen tasoitekerroksen on oltava kuiva ennen uuden tasoitekerroksen levittämistä. Tasoitekerroksen kuivumista ei saa nopeuttaa esim. lämmön tai tuuletuksen avulla. Liian nopea kuivuminen voi aiheuttaa halkeamia.

Mikäli tasoitetussa huoneessa on normaalia korkeampi lämpötila tai hyvin alhainen suhteellinen kosteus tai jos aurinko pääsee suoraan lämmittämään tasoitepintaa, on lattia syytä peittää suojapeitteellä heti kun sen päällä voidaan kävellä.

Lattia tulee päällystää mahdollisimman aikaisessa vaiheessa tasoitteen kovettumisen ja kuivumisen jälkeen, jolloin vältetään pinnan ”ylikuivuminen” ja poistetaan tasoitteen halkeilu- ja irtoamisvaara.

Soveltuu tasoitteeksi myös maalattaviin lattioihin toissijaisissa, kevyesti rasitetuissa tiloissa, mutta ei esimerkiksi autotallin, märkätilojen tms. tilojen lattioissa.

Vedeneristettäviin tiloihin, kuten esim. kylpyhuoneiden lattiat, tasoitus tehdään vedeneristeen alapuolelle.

Ei sovellu kohteisiin, jotka ovat jatkuvasti veden alla, esim. uima-altaat.

**Huom! Varottava liian suuren vesimäärän käyttöä.**

#### PAKKAUS

20 kg säkki

#### KÄYTTÖ- JA YMPÄRISTÖ- TURVALLISUUS

Tuore massa on emäksistä ja ärsyttää ihoa ja limakalvoja. Vältä tarpeetonta ihokosketusta. Sekoitus- ja hiontatyövaiheessa suositellaan hengitys-suojaimen käyttöä.

Yksityiskohtaiset turvallisuusohjeet ovat käyttöturvallisuustiedotteessa.

#### VARASTOINTI

Avaamattoman säkin varastomisaika kuivissa tiloissa enintään 12 kuukautta.

#### LISÄTIETOJA

Suosituksemme perustuvat suorittamiimme kokeisiin sekä parhaisiin tietoihimme. Emme kuitenkaan voi vaikuttaa vallitseviin olosuhteisiin ja tasoitustyön asialliseen suorittamiseen emmekä näinollen voi niistä myöskään vastata.

Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus teknisestä neuvonnastamme, puh. 0207 710 100 tai Kiilto Tuoteneuvonnalta, puh. 0207 710 200, e-mail: [kiilto.tuoteneuvonta@kiilto.com](mailto:kiilto.tuoteneuvonta@kiilto.com) tai [www.kiilto.com](http://www.kiilto.com).