



# KIILTO EH

## Valmistasoite

<b>KÄYTTÖALA</b>	Muovisideaineinen M1-luokiteltu erittäin hienojakoinen valmistasoite kuiville seinä- ja kattopinnoille sisätiloihin. Soveltuu mm. viimeistelytasoituksiin sekä kipsikartonkilevyjen nauhoitukseen sekä käsin että koneellisesti.										
<b>KIINNITYSALUSTA</b>	Tasoitettavien pintojen tulee olla puhtaat, kuivat ja pölyttömät. Uutta kerrosta vedettäessä on edellisen kerroksen oltava kuivunut. Lisäksi pinta tulee tarvittaessa hioa ja puhdistaa huolellisesti ennen uuden tasoitekerroksen levittämistä. Valmis pinta voidaan maalata tai tapetoida.										
<b>OMINAISUUDET</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- täyttää rakennusmateriaalin M1-luokituksen</li><li>- ei vedenkestävä valmistasoite</li><li>- väri valkoinen</li><li>- alin käyttölämpötila +10°C</li></ul>										
<b>TEKNISET TIEDOT</b>	<table><tr><td>Ohennin</td><td>vesi</td></tr><tr><td>Tilavuuspaino</td><td>1,6</td></tr><tr><td>Tyyppi</td><td>muovidispersio-kalkkikivipohjainen tasoite</td></tr><tr><td>Raekoko</td><td>max. 0,05 mm</td></tr><tr><td>Max. kerrosvahvuus</td><td>1 mm</td></tr></table>	Ohennin	vesi	Tilavuuspaino	1,6	Tyyppi	muovidispersio-kalkkikivipohjainen tasoite	Raekoko	max. 0,05 mm	Max. kerrosvahvuus	1 mm
Ohennin	vesi										
Tilavuuspaino	1,6										
Tyyppi	muovidispersio-kalkkikivipohjainen tasoite										
Raekoko	max. 0,05 mm										
Max. kerrosvahvuus	1 mm										
<b>SUOSITELTAVAT KÄYTTÖOLOSUHTEET</b>	Huoneen normaali lämpötila.										
<b>KÄYTTÖOHJE</b>	Kiilto EH on käyttövalmis massa. Pitkän varastoinnin jälkeen valmistasoite sekoitetaan ennen käyttöä. Tarvittaessa tuotetta voidaan ohentaa vedellä. Kipsikartonkilevyjen nauhoitus voidaan tehdä nauhatasoituskoneella tai käsin. Tasointu suoritetaan teräslastalla.										
<b>KUIVUMIS-/KOVETTUMISAIKA</b>	n. 1 vrk (+18°C). Kuivumisaikaan vaikuttavat kerrosvahvuus, ilman lämpötila ja suhteellinen kosteus.										
<b>PAKKAUS</b>	3 ja 10 litran muoviastia										
<b>KÄYTTÖ- JA YMPÄRISTÖ-TURVALLISUUS</b>	Vältä tarpeetonta ihokosketusta tuoreen tuotteen kanssa. Hiontatyövaiheessa suositellaan hengityssuojaimen käyttöä. Yksityiskohtaiset turvallisuusohjeet ovat käyttöturvallisuustiedotteessa.										
<b>VARASTOINTI</b>	Varastointi viileässä, ei alle +1°C, tiiviisti suljetussa alkuperäisastiassa enintään 1 vuosi.										
<b>LISÄTIETOJA</b>	Suosituksemme perustuvat suorittamiimme kokeisiin sekä parhaisiin tietoihimme. Emme kuitenkaan voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja paikallisiin olosuhteisiin emmekä näinollen voi niistä myöskään vastata.  Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus <u>teknisestä neuvonnastamme</u> , puh. 0207 710 100 tai <u>Kiilto Tuoteneuvonnalta</u> , puh. 0207 710 200, e-mail: <a href="mailto:kiilto.tuoteneuvonta@kiilto.com">kiilto.tuoteneuvonta@kiilto.com</a> tai Internet: <a href="http://www.kiilto.com">www.kiilto.com</a>										

12/05

**KIILTO OY**

PL/BOX 250, FI-33101 TAMPERE, FINLAND • PUH./TEL. +358 (0)207 710 100 • FAX +358 (0)207 710 101  
**WWW.KIILTO.COM**