

KIILTO EXTRA

Akryylidispersioliima

KÄYTTÖALA

Akryylidispersioliima PVC-mattojen ja -laattojen, sileiden ja kennopohjaisten PVC- tai kumivaahtoalustaisten tekstiilimattojen, neulahuopamattojen sekä raskaiden, yli 0,6 mm:n PVC-seinäpäällysteiden kiinnityksiin imukykyisille ja tiiville alustoille. Kiilto Extra soveltuu kiinnityksiin, joissa vaaditaan hyvää alkutarttuvuutta ja pitkää työskentelyaikaa.

KIINNITYSALUSTA

Kiinnitysalustan on oltava kuiva, kiinteä, tasainen ja puhdas pölystä ja rasvasta. Karkeat ja epätasaiset alustat tasoitetaan tarkoitukseen soveltuvalla Kiilto-lattiatasoitteella. Puu- ja levylattioiden saumat tasoitetaan ja pinnat esikäsitellään tarvittaessa.

OMINAISUUDET

- * monikäyttöinen yleisliima
- * hyvä alkutarttuvuus
- * pitkä työskentelyaika
- * voimakas tarra
- * erityisen luja liimasauma


TEKNISET TIEDOT

Ohennin	vesi
Tiheys	n. 1,2 kg / dm ³
Pakkasenkestävyys	jäätyvää
Alin kiinnityslämpötila	+18°C

RIITTOISUUS

3-6 m²/l

LEVITYSMENETELMÄT



TYÖSKENTELYAIKA

märkäliimaus	0-20 min
tarraliimaus	20-60 min

KÄYTTÖOHJE

Liima sekoitetaan tarvittaessa ennen käyttöä, minkä jälkeen se levitetään hammas-tetulla lastalla tasaisena kerroksena alustaan. Liimaus suoritetaan ns. märkäliimauksena, jolloin päällyste painetaan välittömästi kiinni alustaan ja hierotaan huolellisesti kiinni aloittaen maton keskeltä reunoille päin, jolloin alle jäänyt ilma poistuu. Jos päällyste on jäykkää tai siihen joudutaan rakenteista johtuen tekemään taipuuksia, on eduksi antaa liiman ilmottua 10-20 min ennen kiinnipainamista. Täysin imemättömille pinnoille tiivistä päällystettä kiinnitettäessä on liiman annettava levityksen jälkeen ilmottua jopa 60 min ennen päällysteen asennusta tai hierretään vuota kevyesti tuoreeseen liimaan, nostetaan ylös ja annetaan tuulettua 10-20 min, jonka jälkeen hierretään huolellisesti kiinni.

Jos liimapinta on täysin kuivunut, saadaan se uudelleen tarttuvaksi jopa vuorokauden kuluttua lämmittämällä päällystettä ja liimakalvoa kuumailmapuhaltajalla, minkä jälkeen päällyste hierotaan välittömästi kiinni (esim. märkätiloissa ja WC:ssä seinälennostot).

Liimatahrat poistetaan tuoreeltaan kostealla rievulla tai sienellä. Kuivunut liima poistetaan ksyleenillä.

**SUOSITELTAVAT
KÄYTTÖ-
OLOSUHTEET**

Huoneen, liiman ja päällysteen lämpötila		+18...20 °C
Alustan kosteus	-puu	8...12 %
	-betoni	max. 3,5 p-% tai 85% RH

Kiinnitettäessä tulee olla huoneen normaali käyttölämpötila, jolloin vältetään materiaalin suurehkoilta lämmönvaihteluiden aiheuttamilta muutoksilta.

Vallitsevat olosuhteet kuten huoneen, liiman ja päällysteen lämpötila, alustan laatu ja kosteus sekä liimamäärä vaikuttavat voimakkaasti sitomisnopeuteen ja kuivumisajkaan. Suosituksiamme voidaan siten käyttää vain lähtökohtana.

PAKKAUS

10 ja 15 litran muoviasiat

**KÄYTTÖ- JA
YMPÄRISTÖ-
TURVALLISUUS**

Vältä tarpeetonta ihokosketusta tuoreen tuotteen kanssa. Huolehdi työtilan tuuletuksesta. Sulje pakkaus heti käytön jälkeen. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Työvälineiden pesuvedet voi kaataa viemäriin. Tuoreet tuottejätteet kuivatetaan, kuiva tuote on kaatopaikkakelpoista. Tuotteesta on saatavana erillinen käyttöturvallisuuustiedote.

VARASTOINTI

Varastointi viileässä, ei alle +1 °C, tiiviisti suljetussa alkuperäisastiassa, enintään 1 vuosi. Pitkän varastoinnin jälkeen sekoitettava ennen käyttöä.

LISÄTIETOJA

Suosituksemme perustuvat suorittamiimme kokeisiin sekä parhaisiin tietoihimme. Emme kuitenkaan voi vaikuttaa paikallisiin olosuhteisiin tai työn asialliseen suorittamiseen emmekä näin ollen voi niistä myöskään vastata.

Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus teknisestä neuvonnastamme, puh. 0207 710 100 tai Kiilto Tuoteneuvonnalta, puh. 0207 710 200, e-mail: kiilto.tuoteneuvonta@kiilto.com tai www.kiilto.com