



FIBERFLEX

Kuitulattiatasoite 3-20 mm

- KÄYTTÖALA** Sementtiperustainen kuituja sekä joustavuutta ja tarttuvuutta parantavia lisäaineita sisältävä tasoite betoni- ja puulattioille sekä heikkolujuuksisille saneerausalustoille ennen lattiapäällysteen kiinnitystä / hienotasoituksen tekemistä. Suositeltava kerrosvahvuus 3-20 mm. Soveltuu myös lujan betonilattian (lujuusluokka min. K 30) tasoittamiseen ennen mosaiikkiparketin kiinnittämistä.
- KIINNITYSALUSTA** Betonialustasta poistetaan esim. hiomalla sementtiliima, maaliroskeet ym. epäpuhtaudet ja lattia imuroidaan tai harjataan sekä pohjustetaan Kiilto Start Primerilla ennen tasoittamista. Puulattiat ja muut saneerattavat lattiat tulee hioa ja puhdistaa. Puulattioissa olevat raot on tiivistettävä Kiilto Acryl akryylimassalla ja tarvittaessa on lattian tukevuutta parannettava ruuvien avulla. Pohjustamiseen käytetään Kiilto Start Primeria.
- OMINAISUUDET**
- täyttää rakennusmateriaalien M1 päästöluokituksen
 - pinnoituskuiva 1-3 vrk:n kuluttua tasoittamisesta kerrosvahvuudesta riippuen (+18-20°C)
 - sisältää halkeilua estäviä kuituja
 - sisältää joustavuutta ja tarttuvuutta parantavia lisäaineita
 - hyvä itsetasoittuvuus
 - kosteudenkestävä
 - kaseiiniton
 - soveltuu Kestonit hienotasoitteiden sekä kaikkien liimatyyppien alustaksi
 - alin käyttölämpötila +10 °C
- TEKNISET TIEDOT**
- | | |
|--------------------|-----------------------------------------------|
| Tyyppi | kuitu-muovi-sementti-kvartsiperustainen jauhe |
| Raekoko | max. 0,3 mm |
| Max. kerrosvahvuus | 20 mm yhdellä tasoituskerralla |
- RIITTOISUUS** 1 mm kerros/m² kuiva-ainetta painaa n. 1,6 kg
- SEKOITUSSUHDE** 4,2 – 4,5 l vettä
20 kg tasoitejauhetta
- TYÖSKENTELYAIKA** 30-45 minuuttia
- SUOSITELTAVAT KÄYTTÖ- OLOSUHTEET**
- | | |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Huoneen ja aluslattian lämpötila | +18...+20 °C |
| Alustan kosteus | - puu 8...12% |
| | - betoni max. 4 painoprosenttia tai alle 90% RH |
- Tasoitettaessa tulee olla huoneen normaali lämpötila. Vallitsevat olosuhteet, kuten huoneen lämpötila, alustan laatu ja kosteus vaikuttavat voimakkaasti kuivumiseen. Suosituksemme numeroarvoja voidaan siten käyttää vain lähtökohtina. Tasoitteen kuivumista ei saa nopeuttaa keinotekoisesti.
- KÄYTTÖOHJE** Astiaan kaadetaan tarvittava määrä puhdasta vettä. Tasoitejauhe sirotellaan viileään veteen jatkuvasti sekoittaen, kunnes muodostuu tasainen notkea massa. Annetaan seistä n. 5 min., jonka jälkeen sekoitetaan vielä kerran ennen käyttöä. Tasoitemassa levitetään leveällä teräslastalla tasaisena kerroksena. Ensimmäisen tasoitekerroksen on oltava kuiva ennen uuden tasoitekerroksen levittämistä. Tasoitekerroksen kuivumista ei saa nopeuttaa esim. lämmön tai tuuletuksen avulla. Liian nopea kuivuminen voi aiheuttaa halkeamia.

Mikäli tasoitetussa huoneessa on normaalia korkeampi lämpötila tai hyvin alhainen suhteellinen kosteus tai jos aurinko pääsee suoraan lämmittämään tasoitepintaa, on lattia syytä peittää suojapeitteellä heti kun sen päällä voidaan kävellä.

Lattia tulee päällystää mahdollisimman aikaisessa vaiheessa tasoitteen kovettumisen ja kuivumisen jälkeen, jolloin vältetään pinnan "ylikuivuminen" ja poistetaan tasoitteen halkeilu- ja irtoamisvaara.

Soveltuu tasoitteeksi myös maalattaviin lattioihin toissijaisissa, kevyesti rasitetuissa tiloissa, mutta ei esimerkiksi autotallin, märkätilojen tms. tilojen lattioissa.

Vedeneristettäviin tiloihin, kuten esim. kylpyhuoneiden lattiat, tasoitus tehdään vedeneristeen alapuolelle.

Ei sovellu kohteisiin, jotka ovat jatkuvasti veden alla, esim. uima-altaat.

Huom! Varottava liian suuren vesimäärän käyttöä.

PAKKAUS

20 kg säkki

KÄYTTÖ- JA YMPÄRISTÖ- TURVALLISUUS

Tuore massa on emäksistä ja ärsyttää ihoa ja limakalvoja. Vältä tarpeetonta ihokosketusta. Sekoitus- ja hiontatyövaiheessa suositellaan hengityssuojaimen käyttöä.

Yksityiskohtaiset turvallisuusohjeet ovat käyttöturvallisuustiedotteessa.

VARASTOINTI

Avaamattoman säkin varastointisaika kuivissa tiloissa enintään 12 kuukautta.

LISÄTIETOJA

Suosituksemme perustuvat suorittamiimme kokeisiin sekä parhaisiin tietoihimme. Emme kuitenkaan voi vaikuttaa vallitseviin olosuhteisiin ja tasoitustyön asialliseen suorittamiseen emmekä näin ollen voi niistä myöskään vastata.

Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus teknisestä neuvonnastamme, puh. 0207 710 100 tai Kiilto Tuoteneuvonnalta, puh. 0207 710 200, e-mail: kiilto.tuoteneuvonta@kiilto.com tai www.kiilto.com