

KIILTO FLEX Parkettiliima

KÄYTTÖALA

Kiilto Flex on vähäpäästöinen M1-luokiteltu parkettiliima mosaiikki-, ohutsauva-, sauva- ja lautaparketin sekä pystypuuparketin joustavaan kiinnittämiseen, erityisesti kun puulaji on kosteusherkkää (esim. pyökki, saarni) tai olosuhteet muutoin edellyttävät parketin mahdollisimman vähäisiä kosteusliikkeitä. Erityisesti sauvaparketin liimaus suoraan betonille silloin, kun ei voida levyttää esim lattialämmityksen takia.

KIINNITYSALUSTA

Teräshierretty ja tasoittamaton betoni (K 35 tai lujempi), vaneri, lastulevy tai puulattia. Mosaiikkiparketin aluslattian tasoittamiseen soveltuu Fiberflex kuitulattiatasoite. Kiinnitysalustan tulee olla kuiva, kiinteä, tasainen ja puhdas pölystä ja muista tartuntaa heikentävistä tekijöistä.

OMINAISUUDET

- täyttää rakennusmateriaalin M1-päästöluokituksen
- heti käyttövalmis, yksikomponenttinen
- joustava liimasauma
- hyvä alkutarttuvuus ja pitkä työskentelyaika
- liuotteeton
- ei sisällä isosyanaatteja
- vedetön, ei turvota puuta
- sopii lakkaamattoman ja lakatun parketin kiinnittämiseen


TEKNISET TIEDOT

Pääsideaine	MS-polymeeri
Ohennin	ei ohenneta
Ominaispaino	n. 1,55 kg/ l
Tulenarkuus	ei tulenarkaa
Pakkasenkestävyys	-10°C asti
Alin kiinnityslämpötila	+15°C

RIITTOISUUS

n. 2 m²/ l

LEVITYS- MENETELMÄT



AVOIN AIKA

0 min. (kiinnitys heti)

TYÖSKENTELYAIKA

30 min., märkäliimaus

KÄYTTÖOHJE

Liima levitetään alustaan hammastetulla lastalla tasaisena kerroksena niin suurelle alueelle kerrallaan kuin parkettia ehditään kiinnittää 30 min kuluessa. Parketti painellaan huolellisesti kiinni alustaan. Kiinnityksen jälkeen varmistetaan koputtamalla, että parketti on joka kohdasta kiinni alustassa. Tarkista, että liima "kastelee" kunnolla parketin taustan. Parkettia ei ponttiliimata. Kiinteiden rakenteiden, kuten seinän ja parketin väliin, on jätettävä 10-15 mm liikkumisvara. Parketin hionnan ja lakkauksen suosittelemme suoritettavaksi 1 - 2 vrk kuluttua. Tuoreet liimatahrat poistetaan lakkabensiinillä, kovettunut liima vain mekaanisesti.

**SUOSITELTAVAT
KÄYTTÖ-
OLOSUHTEET**

Huoneen, liiman ja päällysteen lämpötila +18...20°C
Alustan kosteus -puu 8...12 %
-betoni max. 2,5 p-% tai alle 80% RH

Kiinnitettäessä tulee olla huoneen normaali käyttölämpötila. Sekä parketin, että liiman on annettava lämmitä tähän lämpötilaan.

Vallitsevat olosuhteet kuten huoneen, liiman ja parketin lämpötila, alustan laatu ja kosteus sekä liimamäärä vaikuttavat voimakkaasti sitomisnopeuteen ja kovettumiseen. Suosituksiamme voidaan siten käyttää vain lähtökohtana.

PAKKAUS

10 l (n. 15 kg) peltiastia

**KÄYTTÖ- JA
YMPÄRISTÖ-
TURVALLISUUS**

Vältä tarpeetonta ihokosketusta tuoreen tuotteen kanssa. Huolehdi työtilan tuuletuksesta. Sulje pakkaus heti käytön jälkeen. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Tuoreet tuotejätteet kovettuvat ilman kosteuden vaikutuksesta, kovettunut tuote on kaatopaikkakelpoista. Tuotteesta on saatavana erillinen käyttöturvallisuustiedote.

VARASTOINTI

Varastointi kuivassa, viileässä tilassa, ei alle +1°C, tiiviisti suljetussa alkuperäisastiassa enintään 6 kuukautta.

Pitkän varastoinnin jälkeen sekoitettava ennen käyttöä.

LISÄTIETOJA

Suosituksemme perustuvat suorittamiimme kokeisiin sekä parhaisiin tietoihimme. Emme kuitenkaan voi vaikuttaa vallitseviin olosuhteisiin tai työn asialliseen suorittamiseen emmekä näin ollen voi niistä myöskään vastata.

Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus teknisestä neuvonnastamme, puh. 0207 710 100 tai Kiilto Tuoteneuvonnalta, puh. 0207 710 200, e-mail: kiilto.tuoteneuvonta@kiilto.com tai www.kiilto.com.