



# KIILTO HIGH SOLID PVAc-dispersioliima

## KÄYTTÖALA

Mosaiikkiparketin sekä askeläänen aluskorkin kiinnityksiin, erityisesti kun puulaji on kosteusherkkää (esim. pyökki, saarni) tai olosuhteet muutoin edellyttävät puun mahdollisimman vähäisiä kosteusliikkeitä.

## KIINNITYSALUSTA

Teräshierretty ja tasoittamaton betoni, vaneri, lastulevy, korkkilevy tai puulattia. Betonilattiaa ei saa ylitasoittaa. Mosaiikkiparketin aluslattian tasoittamiseen soveltuu Fiberflex kuitulattiatasoite. Kiinnitysalustan tulee olla kuiva, kiinteä, tasainen ja puhdas pölystä ja muista tartuntaa heikentävistä tekijöistä.

## OMINAISUUDET

- heti käyttövalmis
- elastinen liimasauma
- liimasauma vanhenemisenkestävä
- erittäin korkea kuiva-ainepitoisuus
- alhainen vesipitoisuus
- sitoo nopeasti


## TEKNISET TIEDOT

Ohennin	vesi
Ominaispaino	1,15 kg/l
Tulenarkuus	ei tulenarkaa
Pakkasenkestävyys	jäätävää (liimasauma kylmänkestävä)
Alin kiinnityslämpötila	+15°C

## RIITTOISUUS

2-3 m<sup>2</sup>/l

## LEVITYS- MENETELMÄT



## AVOIN AIKA

0 min. (kiinnitys heti)

## TYÖSKENTELYAIKA

10-20 min.,

## KÄYTTÖOHJE

Liima levitetään alustaan hammastetulla lastalla tasaisena kerroksena niin suurelle alueelle kerrallaan kuin parkettia ehditään kiinnittää liimapinnan ollessa tuore. Parkettiarkit painellaan kiinni alustaan. Kiinnityksen jälkeen varmistetaan koputtamalla, että parketti on joka kohdasta kiinni alustassa. Kiinteiden rakenteiden, kuten seinän ja parketin väliin, on jätettävä 10-15 mm liikkumisvara. Parketin hionnan suosittelemme suoritettavaksi aikaisintaan 3-6 vrk kuluttua.

## SUOSITELTAVAT KÄYTTÖ- OLOSUHTEET

Huoneen, liiman ja päällysteen lämpötila	+18...20°C
Alustan kosteus	-puu 8...12 %
	-betoni max. 2,5 p-% tai alle 80% RH

Kiinnitettäessä tulee olla huoneen normaali käyttölämpötila. Sekä päällysteen että liiman on annettava lämmitä tähän lämpötilaan.

Vallitsevat olosuhteet kuten huoneen, liiman ja päällysteen lämpötila, alustan laatu ja kosteus sekä liimamäärä vaikuttavat voimakkaasti sitomisnopeuteen ja kuivumiseen. Suosituksiamme voidaan siten käyttää vain lähtökohtana.

**PAKKAUS**

15 litran muoviasia

**KÄYTTÖ- JA  
YMPÄRISTÖ-  
TURVALLISUUS**

Vältä tarpeetonta ihokosketusta tuoreen tuotteen kanssa. Huolehdi työtilan tuuletuksesta. Sulje pakkaus heti käytön jälkeen. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Työvälineiden pesuvedet voi kaataa viemäriin. Tuoreet tuotejätteet kuivatetaan, kuiva tuote on kaatopaikkakelpoista. Tuotteesta on saatavana erillinen käyttöturvallisuustiedote.

**VARASTOINTI**

Varastointi viileässä, ei alle +1°C, tiiviisti suljetussa alkuperäisastiassa. Pitkän varastoinnin jälkeen sekoitettava ennen käyttöä.

**LISÄTIETOJA**

Suosituksemme perustuvat suorittamiimme kokeisiin sekä parhaisiin tietoihimme. Emme kuitenkaan voi vaikuttaa vallitseviin olosuhteisiin tai työn asialliseen suorittamiseen emmekä näin ollen voi niistä myöskään vastata.

Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus teknisestä neuvonnastamme, puh. 0207 710 100 tai Kiilto Tuoteneuvonnalta, puh. 0207 710 200, e-mail: [kiilto.tuoteneuvonta@kiilto.com](mailto:kiilto.tuoteneuvonta@kiilto.com) tai [www.kiilto.com](http://www.kiilto.com).