



KIILTO KERAPRIMER

Tartuntapohjuste vedeneristeille

KÄYTTÖALA Vesiohenteinen vähäpäästöinen M1-luokiteltu, sävytetty tartuntapohjuste ennen Kiilto Oy:n vedeneristeiden levittämistä.

OMINAISUUDET

- täyttää rakennusmateriaalin M1-päästöluokituksen
- kuivuu nopeasti (2-4 tuntia)
- sementin alkalisuus ei heikennä tartuntapohjusteen tehoa
- ei sovellu tasoitteiden lisäaineeksi

TEKNISET TIEDOT

Ominaispaino	1,0
Tulenarkuus	ei tulenarkaa
Pakkasenkestävyys	jäätävää
Alin käyttölämpötila	+10°C

RIITTOISUUS **Käyttöliuksena n. 8 m²/l.**
Imemätön alusta: Primer ohentamattomana (=n. 8 m²/l).
Huokoinen alusta: Primer 1:1 vesi (= n. 16 m²/käyttöliuos 2 l).

KÄYTTÖOHJE Alustasta poistetaan sementtiliima, hiontapöly, irtonainen lika ja rasva. Tarvittaessa suoritetaan koneellinen hionta tai jyräntä. Tartuntapohjuste levitetään ohueksi tasaiseksi kerrokseksi esimerkiksi harjalla tai lastalla tehokkaasti hiertäen. Tartuntapohjusteen on oltava kuiva ennen vedeneristeiden levittämistä (2-4 tuntia olosuhteista riippuen). Ennen työn aloittamista tutustu Kiilto vedeneristeiden menetelmäoppaaseen.

Pohjustusohjeet Kiilto vedeneristeille:

<u>Alusta</u>	<u>Pohjustusaine</u>
Tasoite tai vast. betonipinta	Kiilto Keraprimet ohennus 1:1 vedellä imeytymisen parantamiseksi
Limitys PVC-maton ylösnostoon	Kiilto Keraprimet ohentamattomana
Kaakeli	Kiilto Saneerauslaasti + Kiilto Keraprimet 1:1 vedellä ohennettuna
Kipsikartonkilevy	ei tarvitse pohjustusta
Karkea betoni tai muuratut rakenteet	tasoitus sementtipohjaisilla Kiilto-tasoitteilla seinät: Kiilto SK, Kiilto TT tai Kiilto TM –seinätasoitteet lattiat: Kiilto 95, Tasoflex, Easyrapid, Kiilto 77, Kiilto Lattialämmitystasoite tai Maxirapid -tasoitteet

PAKKAUS 1 l, 3 l ja 10 l muoviasiat

KÄYTTÖ- JA YMPÄRISTÖ-TURVALLISUUS Vältä tarpeetonta ihokosketusta tuoreen tuotteen kanssa. Yksityiskohtaiset turvallisuusohjeet ovat käyttöturvallisuustiedotteessa.

VARASTOINTI

Varastointi viileässä, ei alle +1°C, tiiviisti suljetussa alkuperäisastiassa enintään 1 vuosi. Pitkän varastoinnin jälkeen sekoitettava ennen käyttöä.

LISÄTIETOJA

Suosituksemme perustuvat suorittamiimme kokeisiin sekä parhaisiin tietoihimme. Emme kuitenkaan voi vaikuttaa paikallisiin olosuhteisiin ja työn asialliseen suorittamiseen emmekä näinollen voi niistä myöskään vastata.

Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus teknisestä neuvonnastamme, puh. 0207 710 100 tai Kiilto Tuoteneuvonnalta, puh. 0207 710 200, e-mail: kiilto.tuoteneuvonta@kiilto.com tai www.kiilto.com