



# KIILTO

## LASIKUITUTAPETTIKIIMA

|   |  |                                     |
|---|--|-------------------------------------|
| <b>KÄYTTÖALA</b>                                | Kiilto Lasikuitutapetti kiima on vähäpäästöinen M1-luokiteltu kiima lasikuitu ja juuttikudosten kiinnitykseen kuivissa sisätiloissa. Soveltuu myös paperipohjaisten tekstiili- ja vinyylitapettien liimaukseen. Ei täysmuovisille materiaaleille.  |                                     |
| <b>KIINNITYSALUSTA</b>                          | Kiinnitysalustan on oltava kuiva, tasainen, kiinteä ja puhdas. Erittäin huokoiset alustat on pohjustettava vedellä ohennetulla liimalla. Maalatut pinnat on hiottava ja pestävä esim. Kiilto Maalarinpesulla ja huuhdeltava hyvin ennen liimausta.   |                                     |
| <b>OMINAISUUDET</b>                             | <ul style="list-style-type: none"><li>- täyttää rakennusmateriaalin M1-päästöluokituksen</li><li>- väritön liimasauma</li><li>- imeville tai esikäsitellyille maalatuille alustoille</li><li>- hyvät telausominaisuudet</li><li>- vain kuiviin tiloihin</li><li>- hyvä alkutarttuvuus</li><li>- säilyttää kudoksen pintakuvion</li><li>- päällemaalattavissa aikaisintaan 1 vrk:n kuluttua</li></ul>   |                                     |
| <b>TEKNISET TIEDOT</b>                          | Pääsideaine  | PVAc-dispersio                      |
|   | Ohennin  | vesi                                |
|   | Ominaispaino   | n. 1,05                             |
|   | Tulenarkuus  | ei tulenarkaa                       |
|   | Pakkasenkestävyys  | jäätyvää                            |
|   | Alin kiinnityslämpötila  | +15°C                               |
| <b>RIITTOISUUS</b>                              | 4-5 m <sup>2</sup> /l  |                                     |
| <b>LEVITYS-<br/>MENETELMÄT</b>                  | Maalitela  |                                     |
| <b>AVOIN AIKA</b>                               | Imevä alusta 0 min. (kiinnitys heti), maalattu alusta 10-20 min.   |                                     |
| <b>TYÖSKENTELYAIKA</b>                          | Imevä alusta 15-20 min., maalattu alusta max. 30 min. Huom. märkäliimaus!  |                                     |
| <b>KÄYTTÖOHJE</b>                               | Liima levitetään seinälle esim. maalarintelalla, 1-2 vuodan alalle kerrallaan ja kiinnitys tapahtuu ns. märkäliimauksena. Vuodat asetetaan puskuasaan tai saumataan seinällä. Pintamaalaus voidaan suorittaa aikaisintaan vuorokauden kuluttua kiinnityksestä.<br>Huomioikaa paperipohjaisten tapettien kiinnityksessä tapetinvalmistajan antamat ohjeet ja että paperipohjaisille tekstiilitapeteille, joissa pintakuvion muodostavat yhdensuuntaiset langat, on liima levitettävä tapettiin. Liimatahrat poistetaan tuoreeltaan kostealla rievulla tai sienellä. |                                     |
| <b>SUOSITELTAVAT<br/>KÄYTTÖ-<br/>OLOSUHTEET</b> | Huoneen, liiman ja päällysteen lämpötila   | +18...20°C                          |
|   | Alustan kosteus  | -puu 8...12 %                       |
|   |  | -betoni max. 3 p-% tai alle 85 % RH |
|   | Kiinnitettäessä tulee olla huoneen normaali lämpötila. Sekä päällysteen että liiman on annettava lämmitä tähän lämpötilaan.  |                                     |

07/07

./..

**KIILTO OY**

PL/BOX 250, FI-33101 TAMPERE, FINLAND • PUH./TEL. +358 (0)207 710 100 • FAX +358 (0)207 710 101

**WWW.KIILTO.COM**

Vallitsevat olosuhteet kuten huoneen, liiman ja päällysteen lämpötila, alustan laatu ja kosteus sekä liimamäärä vaikuttavat voimakkaasti sitomisnopeuteen ja kuivumiseen. Suosituksemme numeroarvoja voidaan siten käyttää vain lähtökohtana.

#### **PAKKAUS**

5 ja 15 litran muoviastiat

#### **KÄYTTÖ- JA YMPÄRISTÖ- TURVALLISUUS**

Vältä tarpeetonta ihokosketusta tuoreen tuotteen kanssa. Työvälineiden pesuvedet voi kaataa viemäriin. Tuoreet tuotejätteet kuivatetaan, kuiva tuote on kaatopaikkakelpoista.

Tuotteesta on saatavana erillinen käyttöturvallisuustiedote.

#### **VARASTOINTI**

Varastointi viileässä, ei alle +1°C, tiiviisti suljetussa alkuperäisastiassa, enintään 1 vuosi. Pitkän varastoinnin jälkeen sekoitettava ennen käyttöä. Vajaa astia käytettävä n. viikon kuluessa.

#### **LISÄTIETOJA**

Suosituksemme perustuvat suorittamiimme kokeisiin sekä parhaisiin tietoihimme. Emme kuitenkaan voi vaikuttaa vallitseviin olosuhteisiin ja työn asialliseen suorittamiseen emmekä näinollen voi siitä myöskään vastata.

Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus teknisestä neuvonnastamme, puh. 0207 710 100 tai Kiilto Tuoteneuvonalta, puh. 0207 710 200, e-mail: [kiilto.tuoteneuvonta@kiilto.com](mailto:kiilto.tuoteneuvonta@kiilto.com) tai [www.kiilto.com](http://www.kiilto.com)