



KIILTO LG

Valmistasoite

KÄYTTÖALA	Kevyttäytteen muovisideaineinen karkea valmistasoite kuiville seinä- ja kattopinnoille sisätiloihin. Soveltuu hyvin kolojen täyttöihin ja karkeiden pintojen, kuten betoni- tai rappaus, tasoittamiseen. Soveltuu myös viistettyjen kipsikartonkilevyjen tasoittamiseen. Jos tasoitettava pinta maalataan, viimeistely voidaan tehdä esimerkiksi Kiilto LF tai Kiilto KH -tasoitteilla.	
KIINNITYSALUSTA	Tasoitettavien pintojen tulee olla lujat, puhtaat, kuivat ja pölyttömät. Uutta kerrosta vedettäessä on edellisen kerroksen oltava kuivunut. Lisäksi pinta tulee tarvittaessa hioa ja puhdistaa huolellisesti ennen uuden tasoitekerroksen levittämistä.	
OMINAISUUDET	<ul style="list-style-type: none">- suuri täyttökyky- ei vedenkestävä valmistasoite- helposti hiottavissa- väri harmaa- alin käyttölämpötila +10°C	
TEKNISET TIEDOT	Ohennin	vesi
	Tilavuuspaino	0,9
	Tyyppi	muovidispersio-kevyttäyte-kalkkikivipohjainen tasoite
	Raekoko	max. 0,5 mm
	Kerrosvahvuus	max. 30 mm
SUOSITELTAVAT KÄYTTÖOLOSUHTEET	Huoneen normaali lämpötila.	
KÄYTTÖOHJE	Kiilto LG on käyttövalmis massa. Pitkän varastoinnin jälkeen valmistasoite sekoitetaan ennen käyttöä. Tarvittaessa tuotetta voidaan ohentaa vedellä. Tasoitus suoritetaan teräslastalla.	
KUIVUMIS-/KOVETTUMISAIKA	1 - 3 vrk (+18°C). Kuivumisaikaan vaikuttavat kerrosvahvuus, ilman lämpötila ja suhteellinen kosteus.	
PAKKAUS	3 ja 10 litran muoviasia	
KÄYTTÖ- JA YMPÄRISTÖ-TURVALLISUUS	Vältä tarpeetonta ihokosketusta tuoreen tuotteen kanssa. Hiontatyöväihteessä suositellaan hengityssuojaimen käyttöä. Yksityiskohtaiset turvallisuusohjeet ovat käyttöturvallisuustiedotteessa.	
VARASTOINTI	Varastointi viileässä, ei alle +1°C, tiiviisti suljetussa alkuperäisastiassa enintään 1 vuosi.	
LISÄTIETOJA	Suosituksemme perustuvat suorittamiimme kokeisiin sekä parhaisiin tietoihimme. Emme kuitenkaan voi vaikuttaa paikallisiin olosuhteisiin tai työn asialliseen suorittamiseen emmekä näinollen voi niistä myöskään vastata. Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus teknisestä neuvonnastamme, puh. 0207 710 100 tai Kiilto Tuoteneuvonnalta, puh. 0207 710 200, e-mail: kiilto.tuoteneuvonta@kiilto.com tai www.kiilto.com .	