

# KIILTO M1000

## Liuotteeton lattia- ja seinäpäällysteliima

### KÄYTTÖALA

Liuotteeton M1-luokiteltu vähäpäästöinen akrylidispersioliima asuintilojen muovimattojen ja -laattojen, vaahtolustaisten tekstiilimattojen ja ns. paksujen, yli 0,6 mm muoviseinäpäällysteiden kiinnitykseen sekä huokoisille että tiiviille alustoille kuivissa ja kostean käytön tiloissa. Myös linoleumille kohteissa, joissa edellytetään päästöluokkaa M1.

### KIINNITYSALUSTA

Kiinnitysalustan tulee olla kuiva, kiinteä, tasainen ja puhdas pölystä ja rasvasta. Karkeat ja epätasaiset alustat tasoitetaan tarkoitukseen soveltuvalla Kiilto-lattiatasotteella. Puu- ja levylattioiden saumat siloitetaan. Kiinnitettäessä rakennuslevypinnalle on huomioitava levynvalmistajan ohjeet.

### OMINAISUUDET

- täyttää rakennusmateriaalien M1 päästöluokituksen
- hyvä alkutarttuvuus, kevyt levittää
- luja liimasauma
- soveltuu sementtipohjaisten lattiatasotteiden päälle
- ei sisällä terveydelle haitallisia liuottimia
- hajuton


### TEKNISET TIEDOT

Pääsideaine	akrylaattisekapolymeeri
Ohennin	vesi
Ominaispaino	1,10 kg/l
Turvallisuus	ei sisällä liuottimia, ei tulenarkaa
Pakkasenkestävyys	jäätyvää
Alin kiinnityslämpötila	+18°C

### RIITTOISUUS

4...6 m<sup>2</sup>/l

### LEVITYS- MENETELMÄT



### TYÖSKENTELYAIKA

märkäliimaus	0-20 min.
tarraliimaus	20-60 min.

### KÄYTTÖOHJE

Liima sekoitetaan tarvittaessa ennen käyttöä ja levitetään hienohampaisella lastalla tai telalla. Liimaus suoritetaan ns. märkäliimauksena, jolloin päällyste painetaan välittömästi alustaan ja hierotaan huolellisesti kiinni. Jos päällyste on jäykkää tai siihen joudutaan rakenteista johtuen tekemään taivutuksia, on eduksi antaa liiman ilmottua 10-20 min. ennen kiinnipainamista. Täysin imemättömille pinnoille tiivistä päällystettä kiinnitettäessä on liiman annettava levityksen jälkeen ilmottua jopa 60 min. ennen päällysteen asennusta tai hierretään vuota kevyesti tuoreeseen liimaan, nostetaan ylös ja annetaan tuulettua 10-20 min., jonka jälkeen hierretään huolellisesti kiinni. Liimatahrat poistetaan tuoreena vedellä, kuivunut liima voidaan poistaa voimakkaasti emäksisellä pesuaineella tai ksyleenillä.

### SUOSITELTAVAT KÄYTTÖ- OLOSUHTEET

Huoneen, liiman ja päällysteen lämpötila	+18...+20°C
Alustan kosteus	- puu 8...12%
	- betoni max. 85% RH

Kiinnitettäessä tulee olla huoneen tuleva käyttölämpötila, jolloin vältetään materiaalien lämmönvaihteluiden aiheuttamilta muutoksilta. Vallitsevat olosuhteet kuten huoneen, liiman ja päällysteen lämpötila, alustan laatu ja kosteus sekä liimamäärä vaikuttavat voimakkaasti sitomisnopeuteen ja kuivumiseen. Suosituksemme numeroarvoja voidaan siten käyttää vain lähtökohtana.

#### **PAKKAUS**

1, 3, 10 ja 15 litran muoviasiat

#### **KÄYTTÖ- JA YMPÄRISTÖ- TURVALLISUUS**

Vältä tarpeetonta ihokosketusta tuoreen tuotteen kanssa. Työvälineiden pesuvedet voi kaataa viemäriin. Tuoreet tuotejätteet kuivatetaan, kuiva tuote on kaatopaikkakelpoista. Tuotteesta on saatavana erillinen käyttöturvallisuustiedote.

#### **VARASTOINTI**

Varastointi viileässä, ei alle +1°C, tiiviisti suljetussa alkuperäispakkauksessa enintään 1 vuosi.

#### **LISÄTIETOJA**

Suosituksemme perustuvat suorittamiimme kokeisiin sekä parhaisiin tietoihimme. Emme kuitenkaan voi vaikuttaa paikallisiin olosuhteisiin tai työn asialliseen suorittamiseen emmekä näin ollen voi niistä myöskään vastata.

Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus teknisestä neuvonnastamme, puh. 0207 710 100 tai Kiilto Tuoteneuvonnalta, puh. 0207 710 200, e-mail: [kiilto.tuoteneuvonta@kiilto.com](mailto:kiilto.tuoteneuvonta@kiilto.com) tai [www.kiilto.com](http://www.kiilto.com)