



# KIILTO NoWo SEINÄLIIMA

## KÄYTTÖALA

Kiilto NoWo non-woven seinäliima on tarkoitettu mittapysyvien non-woven paperitapettien kiinnitykseen imukykyisille tai maalatuille alustoille. Sopii sekä käsin että koneellisesti tapahtuvaan levitykseen. Ei täysmuovisille materiaaleille tai muovialustoille.

## KIINNITYSALUSTA

Kiinnitysalustan on oltava kuiva, tasainen, kiinteä ja puhdas. Vanhat irtonaiset tapetit ja maalit poistetaan, samoin vanhojen vinyylitapettien muovipinta. Epätasaisuudet tasoitetaan esim. Kiilto KH seinätasotteella ja hiotaan. Voimakkaasti imevät alustat esikäsitellään 1:1 vedellä ohennetulla Kiilto NoWo -liimalla. Maalatut pinnat pestään esim. Kiilto Maalarinpesulla ja huuhdellaan hyvin.

## OMINAISUUDET

- täyttää rakennusmateriaalin M1-päästöluokituksen
- lähes väritön liimasauma
- valmis liima, ei liukenemisen odotusta, ei kokkareita
- imeville tai esikäsitellyille maalatuille alustoille
- hyvät telaus- ja levitysominaisuudet
- vain kuiviin tiloihin
- hyvä alkutarttuvuus
- pitkä työskentelyaika

## TEKNISET TIEDOT

Pääsideaine	PVAc dispersio ja jalostettu tärkkelys
Ohennin	vesi
Ominaispaino	n. 1,05
Tulenarkuus	ei tulenarkaa
Pakkasenkestävyys	jäätyvää
Alin kiinnityslämpötila	+15°C

## RIITTOISUUS

3-5 m<sup>2</sup>/l

## TYÖKALUT

Maalaustela, silea lasta, harja tai tapetointikonekone.

## KÄYTTÖOHJE

Levitä liima esim. maalaustelalla tasaisesti seinään tai tapetointikoneella tapetin taustaan. Vuotien asennus tehdään ns. märkäliimauksena ja ne asetetaan puskusaumaan. Jätä aina puhtaaksileikkausvara vuodan ylä- ja alapäähän. Paina vuota kiinni jäykällä tapettiharjalla tai sileällä lastalla keskeltä reunoille päin niin, että ilmakuplat poistuvat. Pyyhi saumoista pursunut liima pois välittömästi esim kostealla puhtaalla rievulla tai sienellä Huolehdi tapetoidun tilan hyvästä tuuletuksesta. Noudata ensisijaisesti tapetinvalmistajan asennusohjeita.

## SUOSITELTAVAT KÄYTTÖ- OLOSUHTEET

Huoneen, liiman ja päällysteen lämpötila	+18...20°C
Alustan kosteus	-puu 8...12 % -betoni max. 3 p-% tai alle 85% RH

Kiinnitettäessä tulee olla huoneen normaali lämpötila. Sekä tapetin että liiman on annettava lämmitä tähän lämpötilaan.

Vallitsevat olosuhteet kuten huoneen, liiman ja tapetin lämpötila, alustan laatu ja kosteus sekä liimamäärä vaikuttavat voimakkaasti sitomisnopeuteen ja kuivumiseen. Suosituksemme numeroarvoja voidaan siten käyttää vain lähtökohtana.

**PAKKAUS**

1, 5, 10 ja 15 litran muoviasiat.

**KÄYTTÖ- JA  
YMPÄRISTÖ-  
TURVALLISUUS**

Vältä tarpeetonta ihokosketusta tuoreen tuotteen kanssa. Työvälineiden pesuvedet voi kaataa viemäriin. Tuoreet tuotejätteet kuivatetaan, kuiva tuote on kaatopaikkakelpoista.

Tuotteesta on saatavana erillinen käyttöturvallisuustiedote.

**VARASTOINTI**

Varastointi viileässä, ei alle +1°C, tiiviisti suljetussa alkuperäisastiassa, enintään 1 vuosi. Pitkän varastoinnin jälkeen sekoitettava ennen käyttöä. Vajaa astia on käytettävä n. viikon kuluessa.

**LISÄTIETOJA**

Suosituksemme perustuvat suorittamiimme kokeisiin sekä parhaisiin tietoihimme. Emme kuitenkaan voi vaikuttaa vallitseviin olosuhteisiin ja työn asialliseen suorittamiseen emmekä näin ollen voi siitä myöskään vastata.

Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus teknisestä neuvonnastamme, puh. 0207 710 100 tai Kiilto Tuoteneuvonnalta, puh. 0207 710 200, e-mail: [kiilto.tuoteneuvonta@kiilto.com](mailto:kiilto.tuoteneuvonta@kiilto.com) tai Internet: [www.kiilto.com](http://www.kiilto.com)