



KIILTO SAUMALAASTI

Sementtiperustainen laasti kaakeli- ja klinkkerilaattojen saumaukseen seiniiin ja lattioihin

KÄYTTÖALA

Kiilto Saumalaasti on vähäpäästöinen M1-luokiteltu saumalaasti laattojen, kaakelin ja klinkkerin sekä muiden keraamisten materiaalien saumaukseen. Sauman leveys 2-6 mm. Saumaus voidaan aloittaa 5 h – 3 vrk:n kuluttua laatoituksesta kiinnityslaastista ja alustasta riippuen.

OMINAISUUDET

- täyttää rakennusmateriaalien M1 päästöluokituksen
- pitkä työskentelyaika
- pakkasenkestävä
- lämmön- ja vedenkestävä
- palamaton
- ei sovellu kohteisiin, jotka ovat jatkuvasti veden alla (esim. uima-altaat)
- useita värejä, joita voidaan myös sekoittaa keskenään

TEKNISET TIEDOT

Tyyppi muovi-sementti-kalkkikiviperustainen jauhe
Raekoko max. 0,2 mm

RIITTOISUUS

0,5 - 1,5 kg / m² sauman koosta riippuen.

SEKOITUSSUHDE

10 paino-osaa laastijauhetta / 2,6 - 2,8 paino-osaa puhdasta vettä
(HUOM! vanhempi, Kiilto Saumaustaasti: 10 paino-osaa laastijauhetta / 3,0 - 3,2 paino-osaa puhdasta vettä)

TYÖSKENTELYAIKA

Käyttöaika veden lisäyksestä 2-3 tuntia.

SUOSITELTAVAT KÄYTTÖ- OLOSUHTEET

Huoneen ja alustan lämpötila +18 ... 20°C
Alustan kosteus - betoni < 90% RH

Saumattaessa on alustan, laastin ja laattojen lämpötila oltava yli +5°C. Lattialämmitys on kytkettävä pois n. 1 vrk ennen laatoitusta ja se voidaan kytkeä uudelleen päälle noin 1 viikko laatoituksen jälkeen. Saumauksen on annettava kuivua vähintään 1 vuorokausi ennen tilan käyttöön ottoa.

KÄYTTÖOHJE

Sekoitus: 10 kg Kiilto Saumalaastia sekoitetaan koneellisesti 2,6 - 2,8 litraan puhdasta, viileää vettä ja annetaan liueta 10 - 15 min., jonka jälkeen suoritetaan uusi sekoitus. Sekoitettu laasti on käytettävä 2-3 tunnin kuluessa.
Saumaus: Saumalaasti levitetään kumilastalla vinosti yli saumojen voimakkaasti painaen saumat täyteen. Lämpötilasta ja kosteudesta riippuen saumojen annetaan kuivua 15-30 min., jonka jälkeen suoritetaan puhdistus kostealla sienellä. Vältä runsasta vedenkäyttöä, jotta sauman väriaine ei huuhtoudu pois. Puhdistuksen yhteydessä saumat on helppo muotoilla ja tiivistää esim. puutikulla. Sauman kuivuttua tehdään loppupuhdistus kuivalla rievulla tai trasselilla. Saumat tulee jälkikastella puhtaalla vedellä 1-3 kertaa ensimmäisen vuorokauden aikana.
Huom! Lasittamattomat laatat on suojattava Kiilto Laattasuojalla ennen saumausta. Vältä saumalaastivärisävyjä, jotka poikkeavat oleellisesti itse laatoituksen väristä. Vuolukivien ja muiden huokoisten materiaalien saumauksessa tulee huomioida laatan valmistajan ohjeet. Nurkkien ja läpivientien saumauksiin käytetään Kiilto Saniteettisilikonia.

7/07

./.

PAKKAUS

1, 3 ja 10 kg:n muoviasiat sekä 20 kg:n säkki

**KÄYTTÖ- JA
YMPÄRISTÖ-
TURVALLISUUS**

Tuore massa on emäksistä ja ärsyttää ihoa ja limakalvoja. Vältä tarpeetonta ihokosketusta. Sekoitustyövaiheessa suositellaan hengityssuojaimen käyttöä. Yksityiskohtaiset turvallisuusohjeet ovat käyttöturvallisuustiedotteessa.

VARASTOINTI

Laastijauheen varastoimisaika kuivissa tiloissa säkeissä enintään 1 vuosi ja muoviasioissa 2 vuotta.

LISÄTIETOJA

Suosituksemme perustuvat suorittamiimme kokeisiin sekä parhaisiin tietoihimme. Emme kuitenkaan voi vaikuttaa laatoituksen asialliseen suorittamiseen ja paikallisiin olosuhteisiin emmekä näin ollen voi niistä myöskään vastata.

Värimallien valmistustekniikasta johtuen niiden ja valmiin sauman välillä voi esiintyä vähäisiä värieroja. Saman tilan laatoituksen saumaukseen tulee käyttää vain yhdestä valmistuserästä olevaa laastia.

Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus teknisestä neuvonnastamme, puh. 0207 710 100 tai Kiilto Tuoteneuvonnalta, puh. 0207 710 200, e-mail: kiilto.tuoteneuvonta@kiilto.com tai www.kiilto.com