


KIILTO SPEZIAL Parkettiliima

PVAc-dispersioliima

KÄYTTÖALA	Kiilto Spezial on vähäpäästöinen M1-luokiteltu parkettiliima mosaiikkiparketin sekä askelääneneristyskorkin kiinnityksiin.
KIINNITYSALUSTA	Teräshierretty ja tasoittamaton betoni, vaneri, lastulevy, korkkilevy, puulattia tai asfaltti. Betonilattiaa ei saa ylitasoittaa. Mosaiikkiparketin aluslattian tasoittamiseen soveltuu Fiberflex kuitulattiatasoite. Kiinnitysalustan tulee olla kuiva, kiinteä, tasainen ja puhdas pölystä ja muista tartuntaa heikentävistä tekijöistä.
OMINAISUUDET	<ul style="list-style-type: none">- täyttää rakennusmateriaalien M1 päästöluokituksen- heti käyttövalmis- elastinen liimasauma- korkea kuiva-ainepitoisuus- sitoo nopeasti
TEKNISET TIEDOT	Ohennin vesi Tiheys 1,15 kg/ dm ³ Pakkasenkestävyys jäätyvää (liimasauma kylmänkestävä) Alin kiinnityslämpötila +15°C
RIITTOISUUS	2-3 m ² / l
LEVITYS- MENETELMÄT	
AVOIN AIKA	0 min. (kiinnitys heti)
TYÖSKENTELYAIKA	10-20 min.,
KÄYTTÖOHJE	<p>Liima levitetään alustaan hammastetulla lastalla tasaisena kerroksena niin suurelle alueelle kerrallaan kuin parkettia ehditään kiinnittää liimapinnan ollessa tuore.</p> <p>Parkettiarkit painellaan kiinni alustaan. Kiinnityksen jälkeen varmistetaan koputtamalla, että parketti on joka kohdasta kiinni alustassa. Kiinteiden rakenteiden kuten seinän ja parketin väliin on jätettävä 10-15 mm liikkumisvara. Parketin hionnan suosittelemme suoritettavaksi aikaisintaan 6 vrk kuluttua.</p>
SUOSITELTAVAT KÄYTTÖ- OLOSUHTEET	Huoneen, liiman ja päällysteen lämpötila +18...20°C Alustan kosteus <ul style="list-style-type: none">- puu 8...12 %- betoni max. 2,5 p-% tai alle 80% RH
PAKKAUS	15 litran muoviasia

KÄYTTÖ- JA YMPÄRISTÖ- TURVALLISUUS

Vältä tarpeetonta ihokosketusta tuoreen tuotteen kanssa. Huolehdi työtilan tuuletuksesta. Sulje pakkaus heti käytön jälkeen. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Työvälineiden pesuvedet voi kaataa viemäriin. Tuoreet tuotejätteet kuivatetaan, kuiva tuote on kaatopaikkakelpoista. Tuotteesta on saatavana erillinen käyttöturvallisuustiedote.

VARASTOINTI

Varastointi viileässä (ei alle +1°C) tiiviisti suljetussa alkuperäisastiassa. Pitkän varastoinnin jälkeen sekoitettava ennen käyttöä.

LISÄTIETOJA

Suosituksemme perustuvat suorittamiimme kokeisiin sekä parhaisiin tietoihimme. Emme kuitenkaan voi vaikuttaa vallitseviin olosuhteisiin tai työn asialliseen suorittamiseen emmekä näin ollen voi niistä myöskään vastata.

Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus teknisestä neuvonnastamme, puh. 0207 710 100 tai Kiilto Tuoteneuvonnalta, puh. 0207 710 200, e-mail: kiilto.tuoteneuvonta@kiilto.com tai Internet: www.kiilto.com