




KIILTO STANDARD

Parkettiliima

PVAc-dispersioliima

KÄYTTÖALA	Mosaiikkiparketin sekä askelääneneristyskorkin kiinnityksiin.								
KIINNITYSALUSTA	Teräshierretty ja tasoittamaton betoni, vaneri, lastulevy, korkkilevy ja puulattia. Mosaiikkiparketin aluslattian tasoittamiseen soveltuu Fiberflex kuitulattiatasoite. Kiinnitysalustan tulee olla kuiva, kiinteä, tasainen ja puhdas pölystä ja muista tartuntaa heikentävistä tekijöistä.								
OMINAISUUDET	<ul style="list-style-type: none">- heti käyttövalmis- elastinen liimasauma- liimasauma vanhenemisenkestävä- sitoo nopeasti								
TEKNISET TIEDOT	<table><tr><td>Ohennin</td><td>vesi</td></tr><tr><td>Tiheys</td><td>n. 1,2 kg/ dm³</td></tr><tr><td>Pakkasenkestävyys</td><td>jäätyvää (liimasauma kylmänkestävä)</td></tr><tr><td>Alin kiinnityslämpötila</td><td>+18°C</td></tr></table>	Ohennin	vesi	Tiheys	n. 1,2 kg/ dm ³	Pakkasenkestävyys	jäätyvää (liimasauma kylmänkestävä)	Alin kiinnityslämpötila	+18°C
Ohennin	vesi								
Tiheys	n. 1,2 kg/ dm ³								
Pakkasenkestävyys	jäätyvää (liimasauma kylmänkestävä)								
Alin kiinnityslämpötila	+18°C								
RIITTOISUUS	2-3 m ² / l								
LEVITYS- MENETELMÄT									
AVOIN AIKA	0 min. (kiinnitys heti)								
TYÖSKENTELYAIKA	10-20 min.,								
KÄYTTÖOHJE	<p>Liima levitetään alustaan hammastetulla lastalla tasaisena kerroksena niin suurelle alueelle kerrallaan kuin parkettia ehditään kiinnittää liimapinnan ollessa tuore.</p> <p>Parkettiarkit painellaan kiinni alustaan. Kiinnityksen jälkeen varmistetaan koputtamalla, että parketti on joka kohdasta kiinni alustassa. Kiinteiden rakenteiden kuten seinän ja parketin väliin on jätettävä 10-15 mm liikkumisvara. Parketin hionnan suosittelemme suoritettavaksi aikaisintaan 6 vrk kuluttua.</p>								
SUOSITELTAVAT KIINNITYS- OLOSUHTEET	<table><tr><td>Huoneen, liiman ja päällysteen lämpötila</td><td>+18...20°C</td></tr><tr><td>Alustan kosteus</td><td>- puu 8...12%</td></tr><tr><td></td><td>- betoni max. 2,5 p-% tai alle 80% RH</td></tr></table> <p>Kiinnitettäessä tulee olla huoneen tuleva käyttölämpötila. Sekä päällysteen että liiman on annettava lämmitä tähän lämpötilaan. Vallitsevat olosuhteet kuten huoneen, liiman ja päällysteen lämpötila, alustan laatu ja kosteus sekä liimamäärä vaikuttavat voimakkaasti sitomisnopeuteen ja kuivumiseen. Suosituksimme voidaan siten käyttää vain lähtökohtana.</p>	Huoneen, liiman ja päällysteen lämpötila	+18...20°C	Alustan kosteus	- puu 8...12%		- betoni max. 2,5 p-% tai alle 80% RH		
Huoneen, liiman ja päällysteen lämpötila	+18...20°C								
Alustan kosteus	- puu 8...12%								
	- betoni max. 2,5 p-% tai alle 80% RH								
PAKKAUS	15 litran muoviasia								

02/07

./..

KIILTO OY

PL/BOX 250, FI-33101 TAMPERE, FINLAND • PUH./TEL. +358 (0)207 710 100 • FAX +358 (0)207 710 101

WWW.KIILTO.COM

**KÄYTTÖ- JA
YMPÄRISTÖ-
TURVALLISUUS**

Vältä tarpeetonta ihokosketusta tuoreen tuotteen kanssa. Huolehdi työtilan tuuletuksesta. Sulje pakkaus heti käytön jälkeen. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Työvälineiden pesuvedet voi kaataa viemäriin. Tuoreet tuotejätteet kuivatetaan, kuiva tuote on kaatopaikkakelpoista. Tuotteesta on saatavana erillinen käyttöturvallisuuustiedote.

VARASTOINTI

Varastointi viileässä, ei alle +1°C, tiiviisti suljetussa alkuperäispakkauksessa, enintään 1 vuosi. Pitkän varastoinnin jälkeen sekoitettava ennen käyttöä.

LISÄTIETOJA

Suosituksemme perustuvat suorittamiimme kokeisiin sekä parhaisiin tietoihimme. Emme kuitenkaan voi vaikuttaa vallitseviin olosuhteisiin tai työn asialliseen suorittamiseen emmekä näin ollen voi niistä myöskään vastata.

Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus teknisestä neuvonnastamme, puh. 0207 710 100 tai Kiilto Tuoteneuvonnalta, puh. 0207 710 200, e-mail: kiilto.tuoteneuvonta@kiilto.com tai www.kiilto.com.