



KIILTO SUPERFIX

Saneerauslaasti

KÄYTTÖALA

Kiilto Superfix on vähäpäästöinen M1-luokiteltu vaalea, valumaton ja riittoisa kevyttäytteen saneerauslaasti keraamisten laattojen sekä marmorin kiinnitykseen muovi-, maali-, kaakeli-, klinkkeri-, ja tavanomaisille kiviainespinnoille sekä Kiilto vedeneristeillä tai Kiilto Kosteussululla käsitellyille pinnoille, kuten esim. kipsikartonkilevy. Laatoittaminen voidaan tehdä ilman laatoitusnarua. Soveltuu käytettäväksi sisä- ja ulkotiloissa, mutta ei kohteissa, jotka ovat jatkuvasti veden alla (esim. uima-altaat).

KIINNITYSALUSTA

Laatoitettavien pintojen tulee olla puhtaat ja pölyttömät. Vesiliukoiset tasoitteet on poistettava. Kuivat ja imevät alustat on kostutettava (ei levypintoja). Lattialämmitys on kytkettävä pois n. 1 vrk ennen laatoitusta. Muovi-, maali-, kaakeli- ja klinkkeripintoja laatoitettaessa on huomattava lisäksi:

- että pinnoite on riittävän kiinteä laatoituspohjaksi
- pinnoitteen tartunta alustaansa
- että vaha, rasva ja lika pestään laatoitettavalta pinnalta Kiilto Maalarinpesulla ja huuhdotaan hyvin. Pinnan kuivuttua se tarvittaessa karhennetaan hiomapaperilla ja poistetaan hiontapöly.

OMINAISUUDET

- täyttää rakennusmateriaalin M1-päästöluokituksen
- vaalea väri
- valumaton
- riittoisa
- pitkä työskentelyaika
- kosteudenkestävä
- pakkasenkestävä
- myös laattaa laatalle ja PVC-pinnoille
- soveltuu alustan vähäisten epätasaisuuksien korjaamiseen ennen laatoitusta
- useiden millimetrien epätasaisuuksien korjaamiseen soveltuvat parhaiten Kestonit seinä- ja lattiatasoitteet
- ei suositella kohteisiin, jotka ovat jatkuvasti veden alla (esim. uima-altaat)

TEKNISET TIEDOT

Tyyppi muovi-valkosementti-kevyttäyte /kvartsiperustainen jauhe
Raekoko max. 0,5 mm

RIITTOISUUS

Noin 2,2 kg /m² levitettäessä normaalihammaisella levityslastalla (hampaiden koko: leveys 6 mm, väli 6 mm ja korkeus 6 mm).
Noin 1,5 kg/m² levitettäessä mosaiikkilastalla (hampaiden koko: leveys 6 mm, väli 6 mm ja korkeus 4 mm).

SEKOITUSSUHDE

15 kg laastijauhetta ja 6,0 l vettä (seinä).
15 kg laastijauhetta ja 7,0 l vettä (lattia).

AVOIN AIKA

n. 15 min.

TYÖSKENTELYAIKA

Käyttöaika veden lisäyksestä n. 3 tuntia.

SUOSITELTAVAT

Huoneen ja alustan lämpötila +18 ... +20°C

KÄYTTÖ-

Alustan kosteus - betoni < 90% RH

OLOSUHTEET

Laatoitettaessa on alustan, laastin ja laattojen lämpötilan oltava yli +5°C

2/07

/..

KÄYTTÖOHJE

Laastijauhe sirotellaan hitaasti jatkuvasti sekoittaen viileään, puhtaaseen veteen, kunnes muodostuu tasainen massa. Annetaan seistä 10-15 min., jonka jälkeen sekoitetaan vielä kerran kevyesti. Tämän jälkeen laasti levitetään laatoitettavalle pinnalle samalla voimakkaasti painaen ja kammataan auki niin suurelta alalta kerrallaan, kuin ehditään 15-20 min. aikana laatoittaa. Laatat painetaan voimakkaasti alustaansa vasten ja naputetaan välittömästi hyvin kiinni. Niiden asentoa voi korjata 15 min. ajan. Riittävän tartunnan varmistamiseksi irroitettun laatan tulee olla tartuntapinnaltaan lähes kokonaan laastin peittämä (kaakelit 70% ja klinkkerit 100%). Siksi laastin levityslaston hampaiden koko on aina valittava kiinnitettävän laatan koon ja tartuntapinnan mukaan.

Laastitahrat poistetaan tuoreeltaan vedellä ja kostealla rievulla. Kuivunut laasti voidaan poistaa vain mekaanisesti.

Saumaus Kiilto Saumalaastilla voidaan seinäpinnoilla suorittaa 12 tunnin kuluttua laattojen kiinnittämisestä, lattioissa 24 tunnin kuluttua. Normaalin rasituksen laasti kestää noin viikon kuluttua laatoittamisesta. Alhainen lämpötila ja korkea ilmankosteus hidastavat laastin kovettumista ja kuivumista.

Elementti- ja levyseinien nurkat, seinä- ja lattialaatoituksen väliset saumat ja muut liikuntasaumot saumataan Kiilto saniteettisilikonilla.

PAKKAUS

4 kg muoviasia
15 kg paperisäkki

KÄYTTÖ- JA YMPÄRISTÖ- TURVALLISUUS

Tuore massa on emäksistä ja ärsyttää ihoa ja limakalvoja. Vältä tarpeetonta ihokosketusta.

Sekoitustyövaiheessa suositellaan hengityssuojaimen käyttöä.

Yksityiskohtaiset turvallisuusohjeet ovat käyttöturvallisuustiedotteessa.

VARASTOINTI

Avaamattoman säkin varastoimisaika kuivissa tiloissa enintään 12 kuukautta.

LISÄTIETOJA

Suosituksemme perustuvat suorittamiimme kokeisiin sekä parhaisiin tietoihimme. Emme kuitenkaan voi vaikuttaa laatoituksen asialliseen suorittamiseen ja paikallisiin olosuhteisiin emmekä näinollen voi niistä myöskään vastata.

Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus teknisestä neuvonnastamme, puh. 0207 710 100 tai Kiilto Tuoteneuvonnalta, puh. 0207 710 200, e-mail: kiilto.tuoteneuvonta@kiilto.com tai www.kiilto.com