



KIILTO AKRYYLIMASSA

KÄYTTÖALA	Yksikomponenttinen akryylimassa saumoihin ja tiivistykseen. Esim. rakennuslevyjen ja metallirakenteiden saumoihin, lämpö- ja ilmastointiasennuksiin, ovi- ja ikkunapuitteiden tiivistyksiin ja askarteluun.	
KIINNITYSALUSTA	Saumausalustan on oltava pölytön ja rasvaton. Sauman pohjatäytteenä voi käyttää umpisoluista muoviprofiilia.	
OMINAISUUDET	<ul style="list-style-type: none">- vanhenemisenkestävä- päällemaalattavissa- korkea kuiva-ainepitoisuus- ei jatkuvasti veden vaikutukselle alttiiksi- sisältää homeenestoaineen	
TEKNISET TIEDOT	Pääsideaine	akryylidispersio
	Tiheys	n. 1,5 kg/dm ³
	Kutistuma	max.20%
	Lämmönkesto	-30°C ... + 70°C
	Saumaliike	max. 10% sauman leveydestä
RIITTOISUUS	5 x 5 mm saumaa, n. 12 m/patruuna	
LEVITYSMENETELMÄT	Pursotusnokka leikattavissa halutun kokoiseksi 1 - 10 mm.	
KÄYTTÖOHJE	Leikkaa patruunan päässä oleva kartio auki. Kierrä pursotuskärki paikoilleen ja katkaise se halutun kokoiseksi. Saumausalustan on oltava pölytön ja rasvaton. Purista massa saumaan ja tasoita se välittömästi kostutetulla lastalla tai sormenpäällä. Sulje pakkaus huolellisesti käytön jälkeen.	
KUIVUMIS/ KOVETTUMISAIKA	Kuivumisaika 20 - 30 min./+20°C, päällemaalattavissa 1 vrk:n kuluttua. Kovettumisaika 1 - 2 viikkoa sauman koosta riippuen.	
SUOSITELTAVAT KÄYTTÖ- OLOSUHTEET	Huoneen, massan ja sauman lämpötila +18 ... 20°C, kuitenkin alueella +5 ... +40°C. Vallitsevat olosuhteet kuten ilman, massan ja sauman lämpötila, alustan laatu ja kosteus sekä massamäärä vaikuttavat voimakkaasti nauhoittumisnopeuteen ja kuivumiseen. Suosituksemme numeroarvoja voidaan siten käyttää vain lähtökohtana.	
PAKKAUS	310 ml patruuna.	
KÄYTTÖ- JA YMPÄRISTÖ- TURVALLISUUS	Vältä tarpeetonta ihokosketusta tuoreen tuotteen kanssa. Työvälineiden pesuvedet voi kaataa viemäriin. Tuoreet tuotejätteet kuivatetaan, kuiva tuote on kaatopaikkakelpoista. Tuotteesta on saatavana erillinen käyttöturvallisuustiedote.	
VARASTOINTI	Varastointi kuivassa, viileässä, alle +25°C, tiiviisti suljetussa alkuperäispakkauksessa.	

12/05

KÄÄNNÄ

KIILTO OY

PL / BOX 250, FI-33101 TAMPERE, FINLAND • PUH./TEL. +358 (0)207 710 100 • FAX +358 (0)207 710 101

WWW.KIILTO.COM

LISÄTIETOJA

Suosituksemme perustuvat suorittamiimme kokeisiin sekä parhaisiin tietoihimme. Emme kuitenkaan voi vaikuttaa vallitseviin olosuhteisiin ja saumaustyön asialliseen suorittamiseen emmekä näinollen voi niistä myöskään vastata.

Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus teknisestä neuvonnastamme, puh. 0207 710 100 tai Kiilto Tuoteneuvonnalta, puh. 0207 710 200, e-mail: kiilto.tuoteneuvonta@kiilto.com tai Internet: www.kiilto.com.