



KIILTO JAUHELIISTERI

KÄYTTÖALA	Selluloosaperustainen liisteri kaikkien paperitapettien ja paperialustaisten vinyylitapettien kiinnitykseen imeville ja maalatuille pinoille.	
KIINNITYSALUSTA	Kiinnitysalustan on oltava kuiva, tasainen, kiinteä, tasavärinen ja puhdas. Erittäin huokoiset alustat esiliisteröidään ja maalatut pinnat karhennetaan imukyvyyn varmistamiseksi ja pestään esim. Kiilto Maalarinpesulla ja huuhdellaan hyvin ennen liisteröintiä. Vanhat tapetit suositellaan irrotettavaksi esim. Kiilto Tapetinpoistolla tai Kiilto Tapetinirrotusaineella ennen uusien kiinnitystä.	
OMINAISUUDET	<ul style="list-style-type: none">- säilöntäaineeton- helppoliukoinen- väritön liisterisauma- imeville tai esikäsitellyille maalatuille alustoille- hyvät levitysominaisuudet- vain kuiviin tiloihin- hyvä alkutarttuvuus- sekoitettu liisteri säilyy useita päiviä	
TEKNISET TIEDOT	Pääsideaine	selluloosaeetteri ja VAc sekopolymeeri
	Ohennin	vesi
	Ominaispaino	n. 1,0 (veteen sekoitettuna)
	Tulenarkuus	ei tulenarkaa
	Pakkasenkestävyys	jäätävää (veteen sekoitettuna)
	Alin tapetointilämpötila	+10°C
RIITTOISUUS	Esim. 250 g jauheesta saa n. 5 l liisteriä (1:20), joka riittää 7-8 tapettirullalle (n. 40 m ²)	
TYÖKALU	Liisteröinti suoritetaan esim. harjalla.	
KÄYTTÖOHJE	<p>Valmistus: Pakkauksen sisältö (1 osa) sirotellaan viileään veteen (20 osaa) jatkuvasti sekoittaen. Liisterin annetaan liueta 20-30 min., jonka jälkeen sekoitetaan vielä kerran ja liisteri on käyttövalmista.</p> <p>Tapetointi: Tapettivuodot liisteröidään, taitetaan vastakkain ja annetaan vettyä. Vettymisaika on tapettityypistä riippuen yleensä 3-5 minuuttia. Huomioi myös tapetinvalmistajan antamat ohjeet. Paperitaustaiset vinyylitapetit voidaan nostaa seinälle heti liisteröinnin jälkeen. Paperitapetit oiotaan seinälle tapettiharjalla ja erikoistapetit yleensä lastalla tai telalla. Vinyylitapettien limisaumoihin sopii Kiilto Boordiliima.</p>	
SUOSITELTAVAT KÄYTTÖ- OLOSUHTEET	Huoneen, liisterin ja tapetin lämpötila	+18...20°C
	Alustan kosteus	-puu 8...12 % -betoni max. 3 p-% tai alle 85 % RH
	Kiinnitettäessä tulee olla huoneen normaali käyttölämpötila. Sekä tapetin että sekoitetun liisterin on annettava lämmitä tähän lämpötilaan. Vallitsevat olosuhteet kuten huoneen, liisterin ja tapetin lämpötila, alustan laatu ja kosteus sekä liisterimäärä vaikuttavat voimakkaasti sitomiseen ja kuivumiseen. Suosituksemme numeroarvoja voidaan siten käyttää vain lähtökohtana.	

PAKKAUS

125 g, 250 g ja 500 g kartonkikotelot sekä 5 kg muoviastia

**KÄYTTÖ- JA
YMPÄRISTÖ-
TURVALLISUUS**

Vältä tarpeetonta ihokosketusta tuoreen tuotteen kanssa. Työvälineiden pesuvedet voi kaataa viemäriin. Tuoreet tuotejätteet kuivatetaan, kuiva tuote on kaatopaikkakelpoista. Tuotteesta on saatavana erillinen käyttöturvallisuus-tiedote.

VARASTOINTI

Varastointi viileässä, kuivassa tilassa tiiviisti suljetussa alkuperäisastiassa, enintään 1 vuosi.

LISÄTIETOJA

Suosituksemme perustuvat suorittamiimme kokeisiin sekä parhaisiin tietoihimme. Emme kuitenkaan voi vaikuttaa liimaustyön asialliseen suorittamiseen emmekä näinollen voi niistä myöskään vastata.

Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus teknisestä neuvonnastamme, puh. 0207 710 100 tai Kiilto Tuoteneuvonnalta, puh. 0207 710 200, e-mail: kiilto.tuoteneuvonta@kiilto.com tai www.kiilto.com