



KIILTO KERAPID

Pikasaneerauslaasti

KÄYTTÖALA

Erittäin nopeasti lujittuva laasti kaakelin, klinkkerin, kiven ja kevytbetonin kiinnityksiin muovi-, maali-, kaakeli-, klinkkeri- ja tavanomaisille kiviainespinnoille sekä Kiilto Keramix- tai Kerafiber vedeneristeellä tai Kiilto Kosteussululla käsitellyille pinnoille, kuten esim. kipsikartonkilevy. Soveltuu käytettäväksi sisä- ja ulkotiloissa.

KIINNITYSALUSTA

Laatoitettavien pintojen tulee olla puhtaat ja pölyttömät. Vesiliukoiset tasoitteet poistettava. Kuivat ja imevät alustat on kostutettava (ei levypintoja).

Lattialämmitys on kytkettävä pois n. 1 vrk ennen laatoitusta. Muovi-, maali-, kaakeli- ja klinkkeripintoja laatoitettaessa on huomioitava lisäksi:

- * että pinnoite on riittävän kiinteä laatoitus pohjaksi
- * pinnoitteen tartunta alustaansa
- * että vaha, rasva ja lika pestään laatoitettavalta pinnalta Maalarinpesulla ja huuhdotaan hyvin. Pinnan kuivuttua se tarvittaessa karhennetaan hiomapaperilla ja poistetaan hiontapöly.

OMINAISUUDET

- valumaton
- kuormitettavissa normaalissa huonelämpötilassa 2 tunnin (imevä alusta) tai 4 tunnin (imemätön alusta) kuluttua
- kosteudenkestävä
- pakkasenkestävä
- soveltuu alustan vähäisten epätasaisuuksien korjaamiseen ennen laatoitusta
- myös laattaa laatalle ja PVC-pinnoille
- ei suositella kohteisiin, jotka ovat jatkuvasti veden alla (esim. uima-altaat).

TEKNISET TIEDOT

Tyyppi muovi-erikoissementti-kvartsiperustainen jauhe
Raekoko max. 0,5 mm

RIITTOISUUS

Noin 3 kg /m² levitettäessä normaalihampaisella levityslastalla (hampaiden koko: leveys 6 mm, väli 6 mm ja korkeus 6 mm).

Noin 2 kg/m² levitettäessä mosaiikkilastalla (hampaiden koko: leveys 6 mm, väli 6 mm ja korkeus 4 mm).

AVOIN AIKA

n. 10 min.

TYÖSKENTELYAIKA

Käyttöaika veden lisäyksestä n. 45 minuuttia (massa +18°C).

SUOSITELTAVAT KÄYTTÖ- OLOSUHTEET

Huoneen ja alustan lämpötila +18 ... +20°C
Alustan kosteus - betoni < 90% RH

Laatoitettaessa on alustan, laastin ja laattojen lämpötilan oltava yli +10°C

SEKOITUSSUHDE

20 kg laastijauhetta ja n. 4,5 l vettä.

KÄYTTÖOHJE

Laastijauhe sirotellaan hitaasti jatkuvasti sekoittaen viileään, puhtaaseen veteen, kunnes muodostuu tasainen massa. Tämän jälkeen laasti levitetään laatoitettavalle pinnalle ja kammataan auki hammastetulla lastalla alalta, joka ehditään laatoittaa 10 minuutissa. Laatat painetaan voimakkaasti alustaansa vasten ja naputetaan välittömästi hyvin kiinni. Niiden asentoa voidaan korjata n. 10 min. ajan. Riittävän tartunnan varmistamiseksi irroitettujen laattojen tulee olla tartuntapinnaltaan lähes kokonaan laastin peittämä (kaakelit 70% ja klinkkerit 100%). Siksi laastin levityslaston hampaiden koko on aina valittava kiinnitettävän laattojen koon ja tartuntapinnan mukaan.

Laastitahrat poistetaan tuoreeltaan vedellä ja kostealla sienellä. Kuivunut laasti voidaan poistaa vain mekaanisesti. Kovettumisaika 2 - 4 tuntia olosuhteista riippuen.

Saumaus voidaan suorittaa Kiilto Saumalaastilla 2 - 4 tunnin kuluttua laattojen kiinnityksestä, imemättömillä alustoilla kuitenkin vasta n. 5 tunnin kuluttua. Elementti- ja levyseinien nurkat, seinä- ja lattialaatoituksen väliset saumat ja muut liikuntasaumamat saumataan elastisella kitillä.

PAKKAUS

5 kg muoviasiaa ja 20 kg:n paperisäkki

KÄYTTÖ- JA YMPÄRISTÖ- TURVALLISUUS

Tuore massa on emäksistä ja ärsyttää ihoa ja limakalvoja. Vältä tarpeetonta ihokosketusta. Sekoitustyövaiheessa suositellaan hengityssuojaimen käyttöä. Yksityiskohtaiset turvallisuusohjeet ovat käyttöturvallisuustiedotteessa.

VARASTOINTI

Avaamattoman säkin varastointisaika kuivissa tiloissa enintään 6 kuukautta.

LISÄTIETOJA

Suosituksemme perustuvat suorittamiimme kokeisiin sekä parhaisiin tietoihimme. Emme kuitenkaan voi vaikuttaa laatoituksen asialliseen suorittamiseen ja paikallisiin olosuhteisiin emmekä näin ollen voi niistä myöskään vastata.

Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus teknisestä neuvonnastamme, puh. 0207 710 100 tai Kiilto Tuoteneuvonnalta, puh. 0207 710 200, e-mail: kiilto.tuoteneuvonta@kiilto.com tai www.kiilto.com