



# KIILTO KH

## Valmistasoite

<b>KÄYTTÖALA</b>	Kevyttäyteinen muovisideaineinen M1-luokiteltu valmistasoite kuiville seinä- ja kattopinnoille sisätiloihin. Soveltuu kipsikartonki- ym. rakennuslevyjen sekä betoni-, rappaus- ja pohjatasoitettujen pintojen tasoittamiseen. Soveltuu myös kipsikartonkilevyjen saumaamiseen.	
<b>KIINNITYSALUSTA</b>	Tasoitettavien pintojen tulee olla puhtaat, kuivat ja pölyttömät. Uutta kerrosta vedettäessä on edellisen kerroksen oltava kuivunut. Lisäksi pinta tulee tarvittaessa hioa ja puhdistaa huolellisesti ennen uuden tasoitekerroksen levittämistä. Valmis pinta voidaan maalata tai tapetoida.	
<b>OMINAISUUDET</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- täyttää rakennusmateriaalin M1-luokituksen</li><li>- ei vedenkestävä valmistasoite</li><li>- helposti hiottavissa</li><li>- väri vaalean harmaa</li><li>- alin käyttölämpötila +10°C</li></ul>	
<b>TEKNISET TIEDOT</b>	Ohennin	vesi
	Tilavuuspaino	1,0
	Tyyppi	muovidispersio-kevyttäyte-kalkkikivipohjainen tasoite
	Raekoko	max. 0,15 mm
	Max. kerrosvahvuus	3 mm, koloissa 5 mm
<b>SUOSITELTAVAT KÄYTTÖOLOSUHTEET</b>	Huoneen normaali lämpötila.	
<b>KÄYTTÖOHJE</b>	Kiilto KH on käyttövalmis massa. Pitkän varastoinnin jälkeen valmistasoite sekoitetaan ennen käyttöä. Tarvittaessa tuotetta voidaan ohentaa vedellä. Tasoitus suoritetaan teräslastalla.	
<b>KUIVUMIS-/KOVETTUMISAIKA</b>	n. 1 vrk (+18°C). Kuivumisaikaan vaikuttavat kerrosvahvuus, ilman lämpötila ja suhteellinen kosteus.	
<b>PAKKAUS</b>	1/2, 3 ja 10 litran muoviasia	
<b>KÄYTTÖ- JA YMPÄRISTÖ-TURVALLISUUS</b>	Vältä tarpeetonta ihokosketusta tuoreen tuotteen kanssa. Hiontatyövaiheessa suositellaan hengityssuojaimen käyttöä. Yksityiskohtaiset turvallisuusohjeet ovat käyttöturvallisuustiedotteessa.	
<b>VARASTOINTI</b>	Varastointi viileässä, ei alle +1°C, tiiviisti suljetussa alkuperäisastiassa enintään 1 vuosi.	
<b>LISÄTIETOJA</b>	Suosituksemme perustuvat suorittamiimme kokeisiin sekä parhaisiin tietoihimme. Emme kuitenkaan voi vaikuttaa paikallisiin olosuhteisiin tai työn asialliseen suorittamiseen emmekä näinollen voi niistä myöskään vastata.  Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus <u>teknisestä neuvonnastamme</u> , puh. 0207 710 100 tai <u>Kiilto Tuoteneuvonalta</u> , puh. 0207 710 200, e-mail: <a href="mailto:kiilto.tuoteneuvonta@kiilto.com">kiilto.tuoteneuvonta@kiilto.com</a> tai <a href="http://www.kiilto.com">www.kiilto.com</a>	