



KIILTO

KLINKKERISAUMALAASTI

Sementtiperustainen laasti klinkkerilaattojen ja kiven saumaukseen

KÄYTTÖALA	Klinkkerilaattojen ja kiven saumaukseen saumaleveyden vaihdella 3-12 mm:n välillä. Saumaus voidaan aloittaa 1 – 3 vrk:n kuluttua laatoituksesta kiinnityslaastista ja alustasta riippuen.	
OMINAISUUDET	<ul style="list-style-type: none">- pakkasenkestävä- lämmön- ja vedenkestävä- palamaton- hyvä kulutuksenkesto- ei sovellu kohteisiin, jotka ovat jatkuvasti veden alla (esim. uima-altaat)- eri värejä voidaan sekoittaa myös keskenään	
TEKNISET TIEDOT	Tyyppi	muovi-sementti-kvartsiperustainen jauhe
	Raekoko	max. 0,6 mm
RIITTOISUUS	1 - 2 kg / m ² sauman koosta riippuen	
TYÖSKENTELYAIKA	Käyttöaika veden lisäyksestä 2-3 tuntia.	
SUOSITELTAVAT KÄYTTÖ- OLOSUHTEET	Huoneen ja alustan lämpötila	+18 ... 20°C
	Alustan kosteus - betoni	< 90% RH
	Saumattaessa on alustan, laastin ja laattojen lämpötila oltava yli +5°C. Lattialämmitys on kytkettävä pois n. 1 vrk ennen laatoitusta ja se voidaan kytkeä uudelleen päälle noin 1 viikko laatoituksen jälkeen. Saumauksen on annettava kuivua vähintään 1 vuorokausi ennen tilan käyttöön ottoa.	
SEKOITUSSUHDE	20 kg laastijauhetta ja 4,0 litraa vettä.	
KÄYTTÖOHJE	<p>Sekoitus: 20 kg Kiilto Klinkkerisaumalaastia sekoitetaan n. 4 litraan puhdasta, viileää vettä ja annetaan liueta n. 10 minuuttia. Uuden sekoituksen jälkeen laasti on käyttövalmista. Sekoitettu laasti on käytettävä 2-3 tunnin kuluessa.</p> <p>Saumaus: Ennen työn aloittamista saumat puhdistetaan kiinnityslaastista. Puhdistuksen helpottamiseksi laatan imukyvyistä riippuen pinnat kostutetaan tai käsitellään Kiilto Laattasuojalla ennen saumausta. Saumalaasti levitetään kumilastalla vinosti yli saumojen painaen saumat täyteen. Laattojen pintaan jäänyt laasti poistetaan. Lämpötilasta ja kosteudesta riippuen saumojen annetaan kuivua, kunnes laasti ei enää tartu sormeen (tavallisesti n. 15-30 min), jonka jälkeen suoritetaan puhdistus kostealla sienellä. Vältä runsasta vedenkäyttöä, jotta sauman väriaine ei peseydy pois ja saumasta tulee tasavärinen. Sauman kuivuttua tehdään loppupuhdistus kuivalla rievulla tai trasselilla. Saumojen lujuuden varmistamiseksi pidetään saumat n. 1 vrk:n ajan kosteina. Tarvittaessa sauman mekaanisia ominaisuuksia voidaan entisestään parantaa lisäämällä laastin joukkoon Kiilto Saumavahvistetta. Vältä saumalaastisävyjä, jotka poikkeavat oleellisesti itse laatoituksen väristä. Vuolukivien ja muiden huokoisten materiaalien saumauksessa tulee huomioida laatan valmistajan ohjeet. Nurkkien ja läpivientien saumauksiin käytetään Kiilto Saniteettisilikonia.</p>	

PAKKAUS

3 ja 10 kg:n muoviasia sekä 20 kg:n paperisäkki

**KÄYTTÖ- JA
YMPÄRISTÖ-
TURVALLISUUS**

Tuore massa on emäksistä ja ärsyttää ihoa ja limakalvoja. Vältä tarpeetonta ihokosketusta. Sekoitustyövaiheessa suositellaan hengityssuojaimen käyttöä. Yksityiskohtaiset turvallisuusohjeet ovat käyttöturvallisuustiedotteessa.

VARASTOINTI

Laastijauheen varastoimisaika kuivissa tiloissa säikeissä enintään 1 vuosi ja muoviasioissa 2 vuotta.

LISÄTIETOJA

Suosituksemme perustuvat suorittamiimme kokeisiin sekä parhaisiin tietoihimme. Emme kuitenkaan voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja paikallisiin olosuhteisiin emmekä näin ollen voi niistä myöskään vastata.

Värimallien valmistustekniikasta johtuen niiden ja valmiin sauman välillä voi esiintyä vähäisiä värieroja. Saman tilan laatoituksen saumaukseen tulee käyttää vain yhdestä valmistuserästä olevaa laastia.

Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus teknisestä neuvonnastamme, puh. 0207 710 100 tai Kiilto Tuoteneuvonnalta, puh. 0207 710 200, e-mail: kiilto.tuoteneuvonta@kiilto.com tai www.kiilto.com.