



KIILTO LH

Seinätasoite

KÄYTTÖALA	Liimasideaineinen, vähäpäästöinen M1-luokiteltu pintatasoite kuiville seinä- ja kattopinnoille sisätiloihin. Soveltuu mm. betonin, rappauksen, tasoitepintojen, kalkkihiekkatiilen, poltettujen tiilien ja kipsikartonkilevyjen tasoittamiseen sekä kattoruiskutusten tekoon. Karkeat pinnat tasoitetaan ensin Kiilto TT, Kiilto SK tai Kiilto LK -tasoitteilla täyttötarpeesta riippuen. Valmis pinta voidaan maalata tai tapetoida. Ei sovellu laatoituksen eikä muovipinnoitteiden alustaksi.	
KIINNITYSALUSTA	Tasoitettavien pintojen tulee olla puhtaat, kuivat ja pölyttömät. Uutta kerrosta vedettäessä on edellisen kerroksen oltava kuivunut. Lisäksi pinta tulee tarvittaessa hioa ja puhdistaa huolellisesti ennen uuden tasoitekerroksen levittämistä.	
OMINAISUUDET	- täyttää rakennusmateriaalin M1 päästöluokituksen - ei vedenkestävä seinätasoite - väri vaalea - alin käyttölämpötila +10°C	
TEKNISET TIEDOT	Tyyppi	muovidispersio-kalkkikivipohjainen jauhe
	Raekoko	max. 0,25 mm
	Kerrosvahvuus	1...2 mm
RIITTOISUUS	1 mm kerros/m ² kuiva-ainetta painaa n. 1,2 kg	
SEKOITUSSUHDE	8,0 – 8,5 l vettä 20 kg tasoitetta	
TYÖSKENTELYAIKA	n. 24 tuntia (+18°C). Jos valmista tasoitetta jää seuraavaksi päiväksi, on sen kuivuminen estettävä peittämällä tasoiteastia.	
SUOSITELTAVAT KÄYTTÖOLOSUHTEET	Huoneen ja alustan lämpötila	+18...+20°C
	Alustan kosteus - betoni	< 90% RH
KÄYTTÖOHJE	Kiilto LH sirotellaan hitaasti, jatkuvasti sekoittaen viileään (+18°C) puhtaaseen veteen, kunnes muodostuu tasainen massa. Valmiin massan annetaan seistä n. 15 minuuttia, jonka jälkeen sekoitetaan vielä kerran. Tasoitemassa levitetään käsinlevityksenä teräslastalla tai koneellisesti tasoiteruiskulla. Myös ruiskulla levitetty massa tasoitetaan käsin teräslastalla.	
KUIVUMIS/KOVETTUMISAIKA	n. 1 vrk (+18°C). Kuivumisaikaan vaikuttavat kerrosvahvuus, ilman lämpötila ja suhteellinen kosteus.	
PAKKAUS	20 kg säkki	
KÄYTTÖ- JA YMPÄRISTÖTURVALLISUUS	Tuore massa on emäksistä ja ärsyttää ihoa ja limakalvoja. Vältä tarpeetonta ihokosketusta. Sekoitus- ja hiontatyövaiheessa suositellaan hengityssuojaimen käyttöä. Yksityiskohtaiset turvallisuusohjeet ovat käyttöturvallisuustiedotteessa.	

JATKUU

VARASTOINTI

Avaamattoman säkin varastointisaika kuivissa tiloissa enintään 12 kuukautta.

LISÄTIETOJA

Tuote ei sisällä luuliimaa eikä gelatiinia.

Suosituksemme perustuvat suorittamiimme kokeisiin sekä parhaisiin tietoihimme. Emme kuitenkaan voi vaikuttaa vallitseviin olosuhteisiin ja työn asialliseen suorittamiseen emmekä näin ollen voi niistä myöskään vastata.

Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus teknisestä neuvonnastamme, puh. 0207 710 100 tai Kiilto Tuoteneuvonnalta, puh. 0207 710 200, e-mail: kiilto.tuoteneuvonta@kiilto.com tai www.kiilto.com.