



KIILTO LK

Seinätasote

KÄYTTÖALA	Liimasideaineinen, vähäpäästöinen M1-luokiteltu pohjatasote kuiville seinä- ja kattopinnoille sisätiloihin. Soveltuu mm. betonin, rappauksen, tasotepintojen, kalkkihiekkatiilen, poltettujen tiilien ja kipsikartonkilevyjen tasoitamiseen. Karkeat pinnat tasoitetaan ensin Kiilto SK tai Kiilto TT -tasoteilla. Pintatasotus tehdään Kiilto LH -tasoteella. Valmis pinta voidaan pintatasoitaa tai maalata. Ei sovellu laatoituksen eikä muovipinnoitteiden alustaksi.	
KIINNITYSALUSTA	Tasoteettavien pintojen tulee olla puhtaat, kuivat ja pölyttömät. Uutta kerrosta vedettäessä on edellisen kerroksen oltava kuivunut. Lisäksi pinta tulee tarvittaessa hioa ja puhdistaa huolellisesti ennen uuden tasotekerroksen levittämistä.	
OMINAISUUDET	- täyttää rakennusmateriaalien M1 päästöluokituksen - ei vedenkestävä seinätasote - väri vaalea - alin käyttölämpötila +10°C	
TEKNISET TIEDOT	Tyyppi	muovi-kalkkikivipohjainen jauhe
	Raekoko	max. 0,5 mm
	Kerrosvahvuus	osittain tasotus 1...5 mm, ylitasotus 1...3 mm
RIITTOISUUS	1 mm kerros/m ² kuiva-ainetta painaa n. 1,2 kg	
SEKOITUSSUHDE	5,5 - 6,0 l vettä 20 kg tasoteetta	
TYÖSKENTELYAIKA	n. 24 tuntia (+18°C). Jos valmista tasoteetta jää seuraavaksi päiväksi, on sen kuivuminen estettävä peittämällä tasoteastia.	
SUOSITELTAVAT KÄYTTÖOLOSUHTEET	Huoneen ja alustan lämpötila	+18...+20°C
	Alustan kosteus - betoni	< 90% RH
KÄYTTÖOHJE	Kiilto LK sirotellaan hitaasti, jatkuvasti sekoittaen viileään (+18°C) puhtaaseen veteen, kunnes muodostuu tasainen massa. Valmiin massan annetaan seistä n. 15 minuuttia, jonka jälkeen sekoitetaan vielä kerran. Tasotemassa levitetään käsinlevityksenä teräslastalla tai koneellisesti tasoteruiskulla. Myös ruiskulla levitetty massa tasoteetaan käsin teräslastalla.	
KUIVUMIS-/KOVETTUMISAIKA	n. 1 vrk (+18°C). Kuivumisaikaan vaikuttavat kerrosvahvuus, ilman lämpötila ja suhteellinen kosteus.	
PAKKAUS	20 kg säkki	
KÄYTTÖ- JA YMPÄRISTÖ-TURVALLISUUS	Tuore massa on emäksistä ja ärsyttää ihoa ja limakalvoja. Vältä tarpeetonta ihokosketusta. Sekoitus- ja hiontatyövaiheessa suositellaan hengityssuojaimen käyttöä. Yksityiskohtaiset turvallisuusohjeet ovat käyttöturvallisuustiedotteessa.	

VARASTOINTI

Avaamattoman säkin varastoinnisaika kuivissa tiloissa enintään 12 kuukautta.

LISÄTIETOJA

Tasoite ei sisällä luuliimaa eikä gelatiinia.

Suosituksemme perustuvat suorittamiimme kokeisiin sekä parhaisiin tietoihimme. Emme kuitenkaan voi vaikuttaa vallitseviin olosuhteisiin ja työn asialliseen suorittamiseen emmekä näin ollen voi niistä myöskään vastata.

Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus teknisestä neuvonnastamme, puh. 0207 710 100 tai Kiilto Tuoteneuvonnalta, puh. 0207 710 200, e-mail: kiilto.tuoteneuvonta@kiilto.com tai www.kiilto.com