



# KIILTO NAUHOITUSTASOITE

## Seinätasoite

<b>KÄYTTÖALA</b>	Liimasideaineinen M1-luokiteltu erikoistasoite kipsikartonkilevyjen saumanauhojen kiinnittämiseen ja levysaumojen tasoittamiseen kuivien sisätilojen seinissä ja katoissa. Ei sovellu laatoituksen eikä muovipinnoitteiden alustaksi. Tasoite soveltuu käytettäväksi alle 3 mm:n kerrosvahvuuksilla.		
<b>KIINNITYSALUSTA</b>	Tasoitettavien pintojen tulee olla puhtaat, kuivat ja pölyttömät. Uutta kerrosta levitettäessä on edellisen kerroksen oltava kuivunut. Lisäksi pinta tulee tarvittaessa hioa ja puhdistaa huolellisesti ennen uuden tasoitekerroksen levittämistä. Valmis pinta voidaan maalata tai tapetoida.		
<b>OMINAISUUDET</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- täyttää rakennusmateriaalin M1-luokituksen</li><li>- ei vedenkestävä</li><li>- väri vaalea</li><li>- alin käyttölämpötila +10°C</li></ul>		
<b>TEKNISET TIEDOT</b>	Tyyppi	muovidispersio-kalkkikivipohjainen jauhe	
	Raekoko	max. 0,25 mm	
	Max. kerrosvahvuus	3 mm	
<b>RIITTOISUUS</b>	1 mm kerros/m <sup>2</sup> kuiva-ainetta painaa n. 1,2 kg		
<b>SEKOITUSSUHDE</b>	7,0 - 7,5 l vettä / 20 kg tasoitetta 1 tilavuusosa vettä / 2,5 til.osaa tasoitetta		
<b>TYÖSKENTELYAIKA</b>	n. 24 tuntia (+18°C). Jos valmista tasoitetta jää seuraavaksi päiväksi, on sen kuivuminen estettävä peittämällä tasoiteastia.		
<b>SUOSITELTAVAT KÄYTTÖOLOSUHTEET</b>	Huoneen ja alustan lämpötila	+18...+20°C	
	Alustan kosteus	- betoni	< 90% RH
<b>KÄYTTÖOHJE</b>	Tasoite sirotellaan hitaasti, jatkuvasti sekoittaen viileään (+18°C) puhtaaseen veteen, kunnes muodostuu tasainen massa. Valmiin massan annetaan seistä n. 15 minuuttia, jonka jälkeen sekoitetaan vielä kerran. <u>Nauhoittaminen:</u> Levitetään ensin tasoitetta saumaan ja painetaan saumanauha kiinni kapealla teräslastalla. Tämän jälkeen tasoitetaan sauma levittämällä tasoitetta leveällä teräslastalla saumanauhan päälle. Tasoitteen kuivuttua pinta hiotaan tarvittaessa.		
<b>KUIVUMIS/KOVETTUMISAIKA</b>	n. 1 vrk (+18°C). Kuivumisaikaan vaikuttavat kerrosvahvuus, ilman lämpötila ja suhteellinen kosteus.		
<b>PAKKAUS</b>	20 kg säkki		
<b>KÄYTTÖ- JA YMPÄRISTÖTURVALLISUUS</b>	Tuore massa on emäksistä ja ärsyttää ihoa ja limakalvoja. Vältä tarpeetonta ihokosketusta. Sekoitus- ja hiontatyövaiheessa suositellaan hengityssuojaimen käyttöä. Yksityiskohtaiset turvallisuusohjeet ovat käyttöturvallisuustiedotteessa.		

JATKUU

**VARASTOINTI**

Avaamattoman säkin varastoinen aika kuivissa tiloissa enintään 12 kuukautta.

**LISÄTIETOJA**

Tuote ei sisällä luuliimaa eikä gelatiinia.

Suosituksemme perustuvat suorittamiimme kokeisiin sekä parhaisiin tietoihimme. Emme kuitenkaan voi vaikuttaa vallitseviin olosuhteisiin ja työn asialliseen suorittamiseen emmekä näin ollen voi niistä myöskään vastata.

Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus teknisestä neuvonnastamme, puh. 0207 710 100 tai Kiilto Tuoteneuvonnalta, puh. 0207 710 200, e-mail: [kiilto.tuoteneuvonta@kiilto.com](mailto:kiilto.tuoteneuvonta@kiilto.com) tai [www.kiilto.com](http://www.kiilto.com).