



KIILTO PUULATTIALAKKA

KÄYTTÖALA

Kiilto Puulattialakka on 1-komponenttinen vesiohenteinen lakka, joka soveltuu lankkulattioiden ja muiden (myös kesäasuttavien) sisätilojen puulattioiden lakkaukseen.

OMINAISUUDET

- korkea kuiva-ainepitoisuus
- hyvä täyttökyky
- heti käyttövalmis
- helppo levittää
- tasoittuu hyvin
- hyvä kulutus- ja kemikaalinkestävyys
- sisältää tehokkaan UV-suoja-aineen
- työturvallinen

TEKNISET TIEDOT

Kiiltoaste (Gardner 60°)	n. 45 (puolikiiltävä)
Tiheys	n. 1
Tulenarkuus	ei tulenarkaa
Pakkasenkestävyys	jäätyvää
Alin lakkauslämpötila	+18°C

RIITTOISUUS

n. 7-10 m²/ l kertasively siveltimellä

KÄYTTÖOHJE

Lakka voidaan levittää vesiohenteiselle lakalle soveltuvalla siveltimellä tai lakkaharjalla. Lakattava puupinta tulee olla hiottu. Ennen lakkausta hiontapöly ja muut epäpuhtaudet poistetaan.

1. Kaada lakkaa lattialle taka- tai sivuseinän viereen ja aloita lakkaus puunsuuntaisesti.
2. Etene puun suuntaisesti, liikuta lakkaa rauhallisesti saattamalla, vältä pyörittäviä liikkeitä.
3. Lakkaa koko lakattava alue yhtäjaksoisesti ja etene yhtä/kahta lautaa kerrallaan aloittaen seinän vierestä.
4. Lopeta lakkaus oviaukolle, kerää ylimääräinen lakka erilliseen astiaan. Anna lakan kuivua vähintään 2 tuntia.
5. Hio lakkapinta kevyesti hiomapaperilla nro 100-150 tai siklaa esim. teräslastalla tai siklillä. Poista hiontapöly imuroimalla ja nihkeällä pyyhinnällä. Toista lakkaus 1-2 kertaa.

Edellä mainitulla työmenetelmällä lakan kokonaiskulutus on n. 3-5 m²/l.

Aiemmin lakatut lattiat:

Puhdista lattia. Hio pinta huolellisesti hiomapaperilla nro 100-150. Poista hiontapöly. Lakkaa 1-2 kertaa siveltimellä. **Huom!** Aikaisemmin öljy-, uretaani- tai alkydilakalla lakatut lattiat tulee hioa puhtaalle puulle.

KUIVUMISAIKA

Sivellinlevitys n. 2 tuntia (+20°C / 50% RH)

Lakka kovettuu 1-2 vuorokaudessa kevyttä kulutusrasitusta kestäväksi ja saavuttaa lopullisen lujuutensa 2 viikon kuluttua.

JATKUU

**SUOSITELTAVAT
KÄYTTÖ-
OLOSUHTEET**

Huoneen, lakan ja puun lämpötila +18...+23°C.
Puun kosteus 7 ± 2 paino-%.
Ilman suhteellinen kosteus 30-70%.
Vallitsevat olosuhteet vaikuttavat oleellisesti lakkaustulokseen ja lakan kuivumisnopeuteen.

**TYÖVÄLINEIDEN
PUHDISTUS**

Työvälineet puhdistetaan heti käytön jälkeen haalealla vedellä.
Työvälineiden pesuvedet voi kaataa viemäriin.

PAKKAUS

5 l muovikanisteri

**KÄYTTÖ- JA
YMPÄRISTÖ-
TURVALLISUUS**

Vältä tarpeetonta ihokosketusta tuoreen lakan kanssa.
Tuotteesta on saatavana erillinen käyttöturvallisuustiedote.

VARASTOINTI

Suljetussa alkuperäispakkauksessa yli +1°C lämpötilassa enintään 1 vuosi.

LISÄTIETOJA

Sävytys:

Tarkista sävytysaineiden ja lakkojen yhteensopivuus teknisestä neuvonnastamme.

Ei sovellu vakautetun tammen tai timanttimännyn lakkaukseen.

Uutta lakkakerrosta ei saa levittää ennen kuin edellinen lakkakerros on täysin kuivunut. Puolikiiltävä lakka on sekoitettava huolellisesti ennen käyttöä.

Suosituksemme perustuvat suorittamiimme kokeisiin sekä parhaisiin tietoihimme. Emme kuitenkaan voi vaikuttaa paikallisiin olosuhteisiin tai lakkaustyön asialliseen suorittamiseen emmekä näin ollen voi niistä myöskään vastata.

Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus teknisestä neuvonnastamme, puh. 0207 710 100 tai Kiilto Tuoteneuvonnalta, puh. 0207 710 200, e-mail: kiilto.tuoteneuvonta@kiilto.com tai www.kiilto.com.