



KIILTO SK

Seinätasoite

KÄYTTÖALA	Sementtiseideaineinen vähäpäästöinen M1-luokiteltu pohjatasoite sekä seinä- että kattopinnoille kuivissa sekä kosteissa sisä- ja ulkotiloissa. Soveltuu mm. betonin, rappauksen, sementtipohjaisten tasoitteiden, kalkkiahiekkatiilen ja poltettujen tiilien sekä kipsikartonkilevyjen tasoittamiseen. Valmis tasoitepinta voidaan laatoittaa tai käsitellä Kiillon vedeneristeillä. Se voidaan tarvittaessa myös ylitasoittaa muilla Kiilto seinätasoiteilla käyttökohteesta riippuen.	
KIINNITYSALUSTA	Tasoitettavien pintojen tulee olla kiinteät, puhtaat ja pölyttömät. Kuivat pinnat kostutetaan ennen tasoittamista (ei levypinnoja). Uutta kerrosta vedettäessä on edellisen kerroksen oltava kuivunut. Lisäksi pinta tulee tarvittaessa hioa ja puhdistaa huolellisesti ennen uuden tasoitekerroksen levittämistä.	
OMINAISUUDET	<ul style="list-style-type: none">- täyttää rakennusmateriaalien M1 päästöluokituksen- vedenkestävä seinätasoite- väri harmaa- alin käyttölämpötila +5°C- ei suositella kohteisiin, jotka ovat jatkuvasti veden alla (esim. uima-altaat)	
TEKNISET TIEDOT	Tyyppi	muovi-sementti-kalkkikivipohjainen jauhe
	Raekoko	max. 0,5 mm
	Max. kerrosvahvuus	osittain tasoitus 10 mm ylitasoitus 3 mm
RIITTOISUUS	1 mm kerros/ m ² kuiva-ainetta painaa n. 1,3 kg	
SEKOITUSSUHDE	5,0 – 5,5 l vettä 20 kg tasoitetta	
TYÖSKENTELYAIKA	3-4 tuntia (+18°C)	
SUOSITELTAVAT KÄYTTÖOLOSUHTEET	Huoneen ja alustan lämpötila	+18...+20°C
	Alustan kosteus - betoni	< 90% RH
KÄYTTÖOHJE	Kiilto SK sirotellaan hitaasti, jatkuvasti sekoittaen viileään (+18...+20°C) puhtaaseen veteen, kunnes muodostuu tasainen massa. Valmiin massan annetaan seistä 10-15 minuuttia, jonka jälkeen sekoitetaan vielä kerran. Tasoitemassa levitetään käsinlevityksenä teräslastalla tai koneellisesti tasoiteruiskulla. Myös ruiskulla levitetty massa tasoitetaan käsin teräslastalla.	
KUIVUMIS/KOVETTUMISAIKA	n. 1 vrk (+18°C). Kuivumisaikaan vaikuttavat kerrosvahvuus, ilman lämpötila ja suhteellinen kosteus.	
PAKKAUS	20 kg säkki	
KÄYTTÖ- JA YMPÄRISTÖ-TURVALLISUUS	Tuore massa on emäksistä ja ärsyttää ihoa ja limakalvoja. Vältä tarpeetonta ihokosketusta. Sekoitus- ja hiontatyövaiheessa suositellaan hengitysuojaimen käyttöä. Yksityiskohtaiset turvallisuusohjeet ovat käyttöturvallisuustiedotteessa.	

JATKUU

VARASTOINTI

Avaamattoman säkin varastoinen aika kuivissa tiloissa enintään 12 kuukautta.

LISÄTIETOJA

Suosituksenne perustuvat suorittamiinne kokeisiin sekä parhaisiin tietoihinne. Emme kuitenkaan voi vaikuttaa vallitseviin olosuhteisiin ja työn asialliseen suorittamiseen emmekä näinollen voi niistä myöskään vastata.

Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus teknisestä neuvonnastamme, puh. 0207 710 100 tai Kiilto Tuoteneuvonnalta, puh. 0207 710 200, e-mail: kiilto.tuoteneuvonta@kiilto.com tai www.kiilto.com.