



# KIILTO TM TÄYTTÖMASSA

## Seinän pikatäyttömassa

<b>KÄYTTÖALA</b>	Sementtiseideaineinen nopeasti kovettava täyttömassa sisäseinäpinnoille sekä kuiviin että märkätiloihin. Soveltuu mm. betonin, rappauksen, kalkkiahiekkatiilen ja poltettujen tiilien oikaisuihin, roilojen täyttöihin ja paikkauksiin. Valmis pinta voidaan laatoittaa tai käsitellä Kiillon vedeneristeillä. Se voidaan tarvittaessa myös ylitasoittaa muilla Kiilto seinätasoiteilla käyttökohteesta riippuen.	
<b>KIINNITYSALUSTA</b>	Täytettävien pintojen tulee olla kiinteät, puhtaat ja pölyttömät. Heikko ja irtonainen aines poistetaan huolellisesti. Kuivat pinnat kostutetaan ennen täyttämistä.	
<b>OMINAISUUDET</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- täyttää rakennusmateriaalin M1-päästöluokituksen</li><li>- vedenkestävä seinien täyttömassa</li><li>- väri tumman harmaa</li><li>- kutistumaton</li><li>- alin käyttölämpötila +5°C</li><li>- voidaan ylitasoittaa tai vedeneristää n. 24 tunnin kuluttua (+18°C)</li><li>- ei suositella kohteisiin, jotka ovat jatkuvasti veden alla (esim. uima-altaat)</li></ul>	
<b>TEKNISET TIEDOT</b>	Tyyppi	muovi-sementti-kvartsipohjainen jauhe
	Raekoko	max. n. 3 mm
	Kerrosvahvuus	osittain tasoitus 5...50 mm, ylitasoitus 5...20 mm
<b>RIITTOISUUS</b>	1 mm kerros/ m <sup>2</sup> kuiva-ainetta painaa n. 1,5 kg	
<b>SEKOITUSSUHDE</b>	4,0 - 4,8 l vettä 20 kg tasoitetta	
<b>TYÖSKENTELYAIKA</b>	20 - 30 minuuttia ( +18°C )	
<b>SUOSITELTAVAT KÄYTTÖOLOSUHTEET</b>	Huoneen ja alustan lämpötila	+18...+20°C
	Alustan kosteus - betoni	< 90% RH

Massaa levitettäessä tulee lämpötilan olla huoneen normaali käyttölämpötila. Vallitsevat olosuhteet, kuten huoneen, massan ja veden lämpötila, alustan laatu ja kosteus sekä ilman suhteellinen kosteus vaikuttavat voimakkaasti sitoutumisnopeuteen ja kuivumiseen. Suosituksiamme voidaan siten käyttää vain lähtökohtana.

**KÄYTTÖOHJE** Kiilto TM Täyttömassa sirotellaan hitaasti, jatkuvasti sekoittaen viileään (+18...+20°C) puhtaaseen veteen, kunnes muodostuu tasainen massa. Valmiin massan annetaan seistä 2 - 3 minuuttia, jonka jälkeen sekoitetaan vielä kerran. Alusta kostutetaan vedellä ennen tasoittamista. Täyttömassa levitetään mattakostealle pinnalle esimerkiksi teräslastalla. Pinta voidaan viimeistellä kostuttamalla ennen viimeistä teräslastalla tasoitusta.

**PAKKAUS** 20 kg säkki

JATKUU

**KÄYTTÖ- JA  
YMPÄRISTÖ-  
TURVALLISUUS**

Tuore massa on emäksistä ja ärsyttää ihoa ja limakalvoja. Vältä tarpeetonta ihokosketusta. Sekoitus- ja hiontatyövaiheessa suositellaan hengityssuojaimen käyttöä. Yksityiskohtaiset turvallisuusohjeet ovat käyttöturvallisuustiedotteessa.

**VARASTOINTI**

Avaamattoman säkin varastointisaika kuivissa tiloissa on 6 kuukautta.

**LISÄTIETOJA**

Suosituksemme perustuvat suorittamiimme kokeisiin sekä parhaisiin tietoihimme. Emme kuitenkaan voi vaikuttaa vallitseviin olosuhteisiin ja työn asialliseen suorittamiseen emmekä näin ollen voi niistä myöskään vastata.

Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus teknisestä neuvonnastamme, puh. 0207 710 100 tai Kiilto Tuoteneuvonnalta, puh. 0207 710 200, e-mail: [kiilto.tuoteneuvonta@kiilto.com](mailto:kiilto.tuoteneuvonta@kiilto.com) tai [www.kiilto.com](http://www.kiilto.com).