



KIILTO TT

Seinätasote

KÄYTTÖALA	Sementtiseideaineinen vähäpäästöinen M1-luokiteltu oikaisutasote ja paikkausmassa seinäpinnoille sekä kuivissa että kosteissa sisä- ja ulkotiloissa. Soveltuu mm. betonin, rappauksen, sementtipohjaisten tasoteiden, kalkkihiekkatiilien ja poltettujen tiilien oikaisuihin ja paikkauksiin. Valmis tasotepinta voidaan laatoittaa tai käsitellä Kiillon vedeneristeillä. Se voidaan tarvittaessa myös ylitasoittaa muilla Kiilto seinätasoteilla käyttökohteesta riippuen.		
KIINNITYSALUSTA	Tasoitettavien pintojen tulee olla kiinteät, puhtaat ja pölyttömät. Kuivat pinnat kostutetaan ennen tasoitamista. Uutta kerrosta vedettäessä on edellisen kerroksen oltava kuivunut. Lisäksi pinta tulee tarvittaessa hioa ja puhdistaa huolellisesti ennen uuden tasotekerroksen levittämistä.		
OMINAISUUDET	<ul style="list-style-type: none">- täyttää rakennusmateriaalien M1 päästöluokituksen- vedenkestävä seinätasote- väri harmaa- alin käyttölämpötila +5°C- ulkokäytössä suositellaan pinnoitettavaksi- ei suositella kohteisiin, jotka ovat jatkuvasti veden alla (esim. uima-altaat)		
TEKNISET TIEDOT	Tyyppi	muovi-sementti-kalkkikivipohjainen jauhe	
	Raekoko	max. 0,5 mm	
	Max. kerrosvahvuus	osittain tasotus 30 mm, ylitasotus 5 mm	
RIITTOISUUS	1 mm kerros/ m ² kuiva-ainetta painaa n. 1,4 kg		
SEKOITUSSUHDE	4,0 - 4,5 l vettä 20 kg tasotetta		
TYÖSKENTELYAIKA	3-4 tuntia (+18°C)		
SUOSITELTAVAT KÄYTTÖOLOSUHTEET	Huoneen ja alustan lämpötila	+18...+20°C	
	Alustan kosteus	- betoni	< 90% RH
KÄYTTÖOHJE	Kiilto TT sirotellaan hitaasti, jatkuvasti sekoittaen viileään (+18...+20°C) puhtaaseen veteen, kunnes muodostuu tasainen massa. Valmiin massan annetaan seistä 10-15 minuuttia, jonka jälkeen sekoitetaan vielä kerran. Tasotemassa levitetään käsinlevityksenä teräslastalla tai koneellisesti tasoteruiskulla. Myös ruiskulla levitetty massa tasotetaan käsin teräslastalla.		
KUIVUMIS-/KOVETTUMISAIKA	n. 1 vrk (+18°C). Kuivumisaikaan vaikuttavat kerrosvahvuus, ilman lämpötila ja suhteellinen kosteus.		
PAKKAUS	20 kg säkki		
KÄYTTÖ- JA YMPÄRISTÖ-TURVALLISUUS	Tuore massa on emäksistä ja ärsyttää ihoa ja limakalvoja. Vältä tarpeetonta ihokosketusta. Sekoitus- ja hiontatyövaiheessa suositellaan hengitysuojaimen käyttöä. Yksityiskohtaiset turvallisuusohjeet ovat käyttöturvallisuustiedotteessa.		

JATKUU

KIILTO OY

PL/BOX 250, FI-33101 TAMPERE, FINLAND • PUH./TEL. +358 (0)207 710 100 • FAX +358 (0)207 710 101

WWW.KIILTO.COM

VARASTOINTI

Avaamattoman säkin varastomisaika kuivissa tiloissa enintään 12 kuukautta.

LISÄTIETOJA

Suosituksemme perustuvat suorittamiimme kokeisiin sekä parhaisiin tietoihimme. Emme kuitenkaan voi vaikuttaa vallitseviin olosuhteisiin ja työn asialliseen suorittamiseen emmekä näinollen voi niistä myöskään vastata.

Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus teknisestä neuvonnastamme, puh. 0207 710 100 tai Kiilto Tuoteneuvonnalta, puh. 0207 710 200, e-mail: kiilto.tuoteneuvonta@kiilto.com tai www.kiilto.com.