

# PARKETTI- JA PUULATTIOIDEN LAKAT JA ÖLJYT

TUOTE	KÄYTTÖALA	KUIVUMISAIKA/ KÄYTTÖÖNOTTO	LEVITYS- MENETELMÄ	RIITTOISUUS	PAKKAUSKOOT KIILTOASTEET
 <p><b>Smart</b></p> <p>M1</p>	1-komponenttinen, matalaviskositeettinen ja geelimäinen pohjalakka Kiilto Oy:n vesiohenteisille pintalakoille (poislukien Krista).	Levityskertojen välissä n. 30 min. Ennen pintalakkausta vähintään 30 min.	3-4 kertaa ruostumattomalla teräslastalla.	Teräslastalla n. 8 m <sup>2</sup> /l (3 levityskertaa).	5 l
 <p><b>Urpo</b></p>	1-komponenttinen pohjalakka Kiilto Oy:n vesiohenteisille pintalakoille (poislukien Krista).	Levityskertojen välissä n. 30 min. Ennen pintalakkausta vähintään 30 min.	3-4 kertaa ruostumattomalla teräslastalla.	Teräslastalla n. 8 m <sup>2</sup> /l (3 levityskertaa).	1, 3, 10 l
 <p><b>Tempo</b></p>	1-komponenttinen, puun luonnollista väriä korostava erikoisohenteinen pohjalakka Kiilto Oy:n vesiohenteisille pintalakoille (poislukien Krista).	Levityskertojen välissä: teräslastalla n. 30 min huopapalastalla tai telalla 1-2 tuntia.	3-4 kertaa ruostumattomalla teräslastalla, 1 kerta huopapalastalla tai lakkatelalla.	Teräslastalla n. 10-15 m <sup>2</sup> /l (3 levityskertaa), huopapalastalla tai telalla n. 10 m <sup>2</sup> /l (1 levityskerta).	5 l
 <p><b>Aku De Luxe</b></p> <p>M1</p>	1-komponenttinen, normaaliin kulutusrasitukseen, esim. huoneilat, soveltuva pintalakka.	Levityskertojen välissä n. 2 tuntia. Kevyt kulutus 1 vrk:n ja lopullinen kovuus 2 viikon kuluttua lakkauksesta.	2-3 kertaa huopapalastalla.	1 levityskerta huopapalastalla n. 10 m <sup>2</sup> /l.	1, 3, 10 l Puolihihmeä n. 20 Puolikiiltävä n. 55 Kiiltävä n. 85
 <p><b>Kalle</b></p> <p>M1</p>	2-komponenttinen, kovaan kulutusrasitukseen, esim. liikuntasaleihin, soveltuva pintalakka. Kitkatestatettu DIN 18032-2.	Levityskertojen välissä väh. 2 tuntia (välihionta tehtävä, mikäli lakkausten välillä yli 48 tuntia). Kevyt kulutus 2 vrk:n ja lopullinen kovuus 2 viikon kuluttua lakkauksesta.	2-3 kertaa huopapalastalla (huoneilat) ja 3-4 kertaa huopapalastalla (liikuntasalit).	1 levityskerta huopapalastalla n. 10-15 m <sup>2</sup> /l (lakka/kovete-seoksen käyttöikä max. 5 tuntia).	5 l Puolihihmeä n. 20 Puolikiiltävä n. 55
 <p><b>Puulattialakka</b></p>	1-komponenttinen, erityisesti lankkualattoille tarkoitettu sivellinlevitteinen pintalakka huone-tiloihin.	Levityskertojen välissä n. 2 tuntia. Kevyt kulutus 2 vrk:n ja lopullinen kovuus 2 viikon kuluttua lakkauksesta.	2-4 kertaa lakkasiveltimellä.	1 levityskerta lakkasiveltimellä n. 7-10 m <sup>2</sup> /l.	5 l Puolikiiltävä n. 45
 <p><b>Prima Puulattiaöljy Sole Hoitoöljy</b></p>	Nopeasti kuivuva 1-komponenttinen öljy käsittelemättömien tai puhtaaksihiottujen parketti- ja puulattioiden käsittelyyn.	Levityskertojen välissä 10-30 min. Ennen tasaus-ajoa 1-2 tuntia. Kevyt kulutus 2 vrk:n ja lopullinen kovuus 2 viikon kuluttua käsittelystä.	2-3 kertaa ruostumattomalla teräslastalla tai kumilastalla.	1 levityskerta n. 10-30 m <sup>2</sup> /l Riittoisuuteen ja käsittelykertoihin vaikuttaa levitystyökalu sekä puun imukyky.	1 ja 5 l Öljytyn pinnan hoitokäsittelyyn Sole Hoitoöljy

## Parketti- ja puulattioiden hionta- ja pintakäsittely

### Uusi puupinta tai puulle hionta:

Parketti- tai puulattian hionta vaatii aina riittävää ammattitaitoa sekä erikoistyökaluja.



**1.** Hionta suoritetaan koneellisesti parketin- hiontakoneella. Ensimmäisen hionnan paperin karkeus esim. 36 tai 40. Hiontasuunta 15-30° kulmassa puun kuvion nähden.



**2.** Reunojen hiontaan käytetään erillistä reuna- hiontakonetta. Ensimmäisen hionnan paperin karkeus 36 tai 40.



**3.** Ensimmäisen tai toisen hionnan jälkeen lattia kitataan esim. Kiilto Parkettikiitillä. Kitin annetaan kuivua 30-60 min.



**4.** Toinen hionta tehdään lähes puun suuntaisesti karkeudella 60. Kolmas hionta tehdään puun suuntaisesti karkeudella 80 tai 100. Reunojen hionta karkeudella 80. Reunat, kulmat, putkenjuuret ja vastaavat paikat viimeistellään käsinhionnalla paperin karkeudella 100.



**5.** Imuroitu puupinta pohjalakataan joko Urpo-, Smart- tai Tempo-pohjalakalla. Käsittely-yhdistelmät esitellään oppaan kääntöpuolella. Urpo- tai Smart-pohjalakka levitetään aina ruostumattomalla teräslastalla. Tempo-pohjalakka voidaan levittää joko ruostumattomalla teräslastalla tai vesiohenteisille lakoille soveltuvalta telalla.



**6 a.** Pohjalakattu pinta voidaan tarvittaessa välihiio koneellisesti esim. Wetrok-lattianhoitokoneella. Hiontaverkon karkeus 100-150. Välihiointa tehdään ensimmäisen tai toisen pohjalakkauksen jälkeen.



**6 b.** Pohjalakattu pinta voidaan vaihtoehtoisesti myös siklata puun syiden suuntaisesti terävällä teräslastalla. Siklaus tehdään ensimmäisen tai toisen pohjalakkauksen jälkeen.



**7.** Pohjalakkauksen kuivuttua riittävästi suoritetaan pintalakkauks Aku De Luxe- tai Kalle-pintalakalla. Pintalakkauks suoritetaan 2-3 kertaa huopa- (flotex)lastalla. Pintalakkauks tehdään pääsääntöisesti puun kuvion suuntaisesti, kuitenkin aina seinästä seinään 10-20 cm:n etene- mällä. Mosaikkiparketilla pintalakkauks aloitetaan esim. takaseinältä.

### Vanha, lakattu puupinta:

Vanha lakkapinta voidaan välihiionnan jälkeen huoltolakata. Mikäli lakkapinnassa on syviä koloja tai naarmuja hiotaan lakkapinta pois ja lakkaus suoritetaan em. ohjeen mukaisesti. Kaikki tartuntaa heikentävät aineet on poistettava lakkapinnasta ennen hionta- ja lakkaustyötä. Tarvittaessa lakan tartunta varmistetaan koelakkauksella.



**1.** Välihiio vanha lakkapinta koneellisesti. Hion- taverkon karkeus 100-150. Vaihtoehtoisesti vä- lihiointa voidaan tehdä ns. käsinhiontana hion- tapaperin karkeudella 120-150. Välihiionnan tar- koituksena on poistaa kaikki epäpuhtaus lakka- pinnasta.



**2.** Välihiottu lakkapinta imuroidaan ja puhdis- tetaan nukkaamattomalla, vedellä kostutetulla liinalla. Liiallista veden käyttöä varottava.



**3.** Lakkapinta lakataan kertaalleen Aku De Luxe- tai Kalle-pintalakalla, ruostumattomalla teräslastalla puun kuvion suuntaisesti.



**4.** Lakkapinta lakataan huopa- (flotex)lastalla yhteen - kahteen kertaan.

Lakkapinta kestää kevyttä kulu- tusta 1-2 vrk:n kuluttua, lopulli- nen lujuus saavutetaan 2 viikon kuluessa.

**Rajoituksia:** Timanttimännylle ja vakautetulle tammelle emme suo- sittle lakkauksikäsitteilyä. Öljy-, alkydiuretaani- tai liuotin- uretaanilakoille emme suosittle välihiointaa ja huoltolakkauksia.

**Muut puulattian pintakäsittely- yhdistelmät:** Kiilto Puulattialakka soveltuu esim. lankkualueille huo- netiloissa. Kiilto Prima puulattia- öljy soveltuu lähes kaikkien puu- lattien öljykäsittelyyn.

Lakatuksen pinnan puhdistamiseen ja hoitokäsittelyyn suosittelemme Kiilto Parkettipesua ja Kiilto Par- kettivahaa. Lattian hoidosta tai hoitoinaista lisätietoja: **KiiltoClean Oy**, puh. 0207 710 400.