



PELTIKASETTIKYLPYHUONE

Korjauksessa tarvittavat tuotteet valitaan taulukosta tarpeen mukaan.
Työssä noudatetaan materiaalitoimittajan ohjeita.

TYÖVAIHE	TUOTE	HUOM	
LATTIAVALUT JA TÄYTÖT	Kiilto 60 	10-200 mm	
SEINIEN PESU	Kiilto Maalarinpesu	Emäksinen pesuaine (rasvalika, saippua)	
	Kiilto Laattapesu	Hapan pesuaine (kalkkisaostumat, ruoste)	
LATTIAKAADOT JA TASOITUKSET	Maxirapid 	1-40 mm	Pohjustus Kiilto Start Primerilla
	Easyrapid	0-10 mm	
	Kiilto Lattialämmitystasoite	3-50 mm	
	Kiilto 97 	1-7 mm	
SEINÄELEMENTTIEN ALAREUNAN TÄYTTÖ	Kiilto TM 	5-50 mm	
POHJUSTUS	Kiilto Start Primer 	Tasoiteprimeri huokoisille pinnoille	
	Kiilto Keraprimer 	Vedeneristeprimeri	
REIÄT JA SAUMAT PELTIELEMENTEISSÄ	Masa Liimamassa 		
VEDENERISTE (LATTIA)	Kiilto Kerafiber 	Pohjustus Kiilto Keraprimerilla	
	Kiilto Keramix 	Pohjustus Kiilto Keraprimerilla	
	Nurkkavahvikenauha	Lattia ja seinänurkkiin	
LAATOITUS	Kiilto PL 250	2-komp. liima. Astiakoko 5 l (4,2kg+0,7kg)	
SAUMAUS	Kiilto Saumalaasti	Käytetään saumavahvistetta	
	Kiilto Saumavahviste	Saumalaastin lisäaine	
NURKKASAUMAUS LAATOITUKSESSA	Kiilto Saniteettisilikoni		
TESTATUT LATTIAKAIVOT	<p>Kerafiber: Vieser; Kaivolaipalla, Kaivovahvikkeilla ja Vieser laipalla, Jafo; Kaivolaipalla ja Kaivovahvikkeilla, Merika; Kaivolaipalla ja Merika laipalla, Merika saneerauskaivo Kaivolaipalla ja Kaivovahvikkeilla. Saint Gobain Aquasafe; Kaivolaipalla, Kaivovahvikkeilla ja Vesieristyslevyllä.</p> <p>Keramix: Vieser, Jafo, Merika, Saint Gobain Aquasafe Kiilto Kaivolaipalla. Vieser kaivo Vieser laipalla ja Merika kaivo Merika vedeneristyslaipalla.</p> <p>VANHA SEINÄKAIVO POISTETAAN JA KORVATAAN JOLLAIN EM. LATTIAKAIVOLLA</p>		
Tuoteneuvonta	Kiilto Oy puh. 0207 710 100 www.kiilto.com		
VEDENERISTEEN VAATIMUKSET		Kerafiber	Keramix
	EDELLYTETTÄVÄ KUIVAKALVOPAKSUUS	Lattia 0,5 mm Seinä 0,4 mm	Lattia 0,7 mm Seinä 0,7 mm
	MATERIAALIMENEKKI VTT: KOKEISSA	Lattia 0,8 l/m ² Seinä 0,6 l/m ²	Lattia 1,5 kg/m ² Seinä 1,5 kg/m ²
	ALUSTAN KOSTEUS	< 90% RH	Uusi betoni: < 90% RH Vanha betoni: < 95% RH