



SMART PARKETTIPOHJALAKKA

KÄYTTÖALA

Smart on vesiohenteinen parketti- ja puulattioiden erikoisohjajlakka, kun pintalakkaukseen käytetään Kiilto Oy:n vesiohenteisia parkettilakkoja (poislukien Krista Parkettilakka).

OMINAISUUDET

- geelimäinen olomuoto
- kevyt levittää
- korkea kuiva-ainepitoisuus
- hyvä täyttökyky
- hyvä hiottavuus
- heti käyttövalmis
- sisältää tehokkaan UV-suoja-aineen
- työturvallinen

TEKNISET TIEDOT

Tiheys	n. 1
Tulenarkuus	ei tulenarkaa
Pakkasenkestävyys	jäätävää
Alin lakkauslämpötila	+18°C

RIITTOISUUS

n. 25 m²/l kertasively teräslastalla, n. 8 m²/l 3 levityskertaa teräslastalla.

KÄYTTÖOHJE

Puupinnan on oltava kuiva, hyvin hiottu sekä huolellisesti puhdistettu pölystä ja muista epäpuhtauksista. Yli 0,5 mm raot tiivistetään oikaisuhiontojen yhteydessä Smart-parkettipohjajalakan ja hiontapölyn seoksella tai Pasi-parkettikitillä. Puupinta hiotaan huolellisesti käyttäen viimeisenä esim. nro 100 tai hienompaa hiomapaperia. Viimeistelyhionnan jälkeen Smart levitetään ruostumattomalla teräslastalla puupinnalle ja annetaan kuivua 30-60 minuuttia. Kuivumisen jälkeen lattia välihiotaan hiomaverkolla 150 tai sitä vastaavalla hiomapaperilla. Välihionnan jälkeen suoritetaan kaksi Smart-parkettipohjajalakkasivelyä, joiden annetaan täysin kuivua.

Pohjajalakkauksen valmistuttua suoritetaan pintalakkaukset Kiilto Oy:n valmistamalla pintalakkalla (poislukien Krista Parkettilakka).

Smartin riittoisuus em. menetelmällä on n. 8 m² / l.

KUIVUMIS/ KOVETTUMISAIKA

Teräslastasively 15-30 min. (+20°C / 50% RH)

TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Työvälineet puhdistetaan heti käytön jälkeen haalealla vedellä. Työvälineiden pesuvedet voi kaataa viemäriin.

SUOSITELTAVAT KÄYTTÖ- OLOSUHTEET

Huoneen, lakan ja puun lämpötila	+18...24°C
Puun kosteus	7 ± 2 paino-%
Ilman suhteellinen kosteus	40-60%

Vallitsevat olosuhteet vaikuttavat oleellisesti lakkaustulokseen ja lakan kuivumisnopeuteen.

JATKUU

PAKKAUS

5 l muovikanisteri

VARASTOINTI

Suljetussa alkuperäispakkauksessa yli +1°C lämpötilassa enintään 1 vuosi.

**KÄYTTÖ- JA
YMPÄRISTÖ-
TURVALLISUUS**

Vältä tarpeetonta ihokosketusta tuoreen lakan kanssa.
Tuotteesta on saatavana erillinen käyttöturvallisuustiedote.

LISÄTIETOJA

Vesiohenteinen pohjalakka aiheuttaa lievää puun "tikkuuntumista". Mikäli lopullisesta pinnasta halutaan ehdottoman sileää, on puupinta välihiottava kevyesti ensimmäisen teräslastasivelyn jälkeen. (Katso kohta "Käyttöohje.")

Pintalakkausta ei saa suorittaa ennen kuin koko pohjalakkakerros on täysin kuivunut.

Suosituksemme perustuvat suorittamiimme kokeisiin sekä parhaisiin tietoihimme. Emme kuitenkaan voi vaikuttaa paikallisiin olosuhteisiin tai työn asialliseen suorittamiseen emmekä näin ollen voi niistä myöskään vastata.

Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus teknisestä neuvonnastamme, puh. 0207 710 100 tai Kiilto Tuoteneuvonnalta, puh. 0207 710 200, e-mail: kiilto.tuoteneuvonta@kiilto.com tai www.kiilto.com.

02/07