



# TASOFLEX

## Itsetasoittuva lattiatasoite 3-20 mm

<b>KÄYTTÖALA</b>	Lattiapintojen tasoitukseen 3-20 mm:n kerroksina ennen päällysteen kiinnitystä. Yli 20 mm:n tasoitukseen suositellaan käytettäväksi Kiilto Lattialämmitys-tasoitetta tai Maxirapidia. Ei suositella mosaiikkiparketin aluslattian tasoitukseen.	
<b>KIINNITYSALUSTA</b>	Aluslattian on oltava puhdas, kiinteä ja luja. Ns. sementtiliima ja maaliroskeet poistetaan ja lattia harjataan tai imuroidaan huolellisesti. Betonivalun karkeat epätasaisuudet ja korkeat kohoumat on hiottava ennen tasoitusta. Betonialustat käsitellään ohennetulla Kiilto Start Primerilla (10-20% Kiilto Start Primeria / 80-90% vettä) ennen tasoitusta. Saneerausalustat sekä puu- ja levyalustat käsitellään Kiilto Start Primerilla ennen tasoitusta. Tarvittaessa käytetään alkalinkestävää erikoislasikuituverkkoa.	
<b>OMINAISUUDET</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- täyttää rakennusmateriaalin M1-päästöluokituksen</li><li>- voidaan tasoittaa suoraan valmiiksi kiinnityspinnaksi</li><li>- kävelynkestävä 5 tunnissa</li><li>- 10 mm:n kerros on pinnoituskuiva 1 vrk:n kuluttua, 20 mm / 3 vrk normaalissa huonelämpötilassa</li><li>- tarttuu mm. betoniin ja erilaisiin rakennuslevyihin (huomioi oikea pohjustus)</li><li>- erinomainen itsetasoittuvuus</li><li>- kutistumaton</li><li>- kosteudenkestävä</li><li>- alin käyttölämpötila +10°C</li><li>- kaseiiniton</li><li>- soveltuu myös pumpputasoitteeksi</li></ul>	
<b>TEKNISET TIEDOT</b>	Tyyppi	muovi-erikoisementti-kvartsijauhepohjainen jauhe
	Max. raekoko	0,5 mm
	Max. kerrosvahvuus	3-20 mm
<b>RIITTOISUUS</b>	1 mm kerros/m <sup>2</sup> kuiva-ainetta painaa n. 1,6 kg	
<b>TYÖSKENTELYAIKA</b>	n. 30 minuuttia	
<b>SEKOITUSSUHDE</b>	n. 4,5 l vettä 20 kg TASOFLEX-tasoitetta	
<b>SUOSITELTAVAT KÄYTTÖ- OLOSUHTEET</b>	Huoneen ja aluslattian lämpötila	+18...+20°C
	Alustan kosteus	- puu 8...12 %
		- betoni max. 4 painoprosenttia tai alle 90% RH

Tasoitettaessa tulee lämpötilan olla huoneen normaali käyttölämpötila. Vallitsevat olosuhteet, kuten huoneen, tasoitteen ja veden lämpötila, alustan laatu ja kosteus sekä ilman suhteellinen kosteus vaikuttavat voimakkaasti sitomisnopeuteen ja kuivumiseen. Suosituksiamme voidaan siten käyttää vain lähtökohtana.

JATKUU

## KÄYTTÖOHJE

Astiaan kaadetaan tarvittava määrä puhdasta, viileää vettä. Tasoitejauhe sirotellaan veteen jatkuvasti sekoittaen, kunnes muodostuu tasainen, notkea massa. Annetaan seistä n. 5 min., jonka jälkeen sekoitetaan vielä voimakkaasti ennen käyttöä. Tasoitemassa kaadetaan sekoitusastiasta lattialle leveinä raitoina. Leviämistä autetaan teräslastalla. Tasoitteen levitys voidaan tehdä myös tasoitepumpulla. Tasoitekerroksen kuivumista ei saa nopeuttaa esim. lämmön tai tuuletuksen avulla. Liian nopea kuivuminen voi aiheuttaa hiushalkeamia.

Mikäli tasoitetussa huoneessa on normaalia korkeampi lämpötila tai hyvin alhainen suhteellinen kosteus tai jos aurinko pääsee suoraan lämmittämään tasoitepintaa, on lattia syytä peittää suojapeitteellä heti kun sen päällä voidaan kävellä.

Lattia tulee päällystää mahdollisimman aikaisessa vaiheessa tasoitteen kovettumisen ja kuivumisen jälkeen, jolloin vältetään pinnan ”ylikuivuminen” ja poistetaan tasoitteen halkeilu- ja irtoamisvaara.

Soveltuu tasoiteeksi myös maalattaviin lattioihin toissijaisissa, kevyesti rasitetuissa tiloissa, mutta ei esimerkiksi autotallin, märkätilojen tms. tilojen lattioissa.

Vedeneristettäviin tiloihin, kuten esim. kylpyhuoneiden lattiat, tasoitus tehdään vedeneristeen alapuolelle.

Ei sovellu kohteisiin, jotka ovat jatkuvasti veden alla, esim. uima-altaat.

**Huom! Varottava liian suuren vesimäärän käyttöä.**

## PAKKAUS

20 kg säkki

## KÄYTTÖ- JA YMPÄRISTÖ- TURVALLISUUS

Tuore massa on emäksistä ja ärsyttää ihoa ja limakalvoja. Vältä tarpeetonta ihokosketusta. Sekoitus- ja hiontatyövaiheessa suositellaan hengitys-suojaimen käyttöä.

Yksityiskohtaiset turvallisuusohjeet ovat käyttöturvallisuustiedotteessa.

## VARASTOINTI

Avaamattoman säkin varastoimisaika kuivissa tiloissa enintään 12 kuukautta.

## LISÄTIETOJA

Suosituksemme perustuvat suorittamiimme kokeisiin ja parhaisiin tietoihimme. Emme kuitenkaan voi vaikuttaa vallitseviin olosuhteisiin ja tasoitustyön asialliseen suorittamiseen emmekä näinollen voi niistä myöskään vastata.

Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus teknisestä neuvonnastamme, puh. 0207 710 100 tai Kiilto Tuoteneuvonnalta, puh. 0207 710 200, e-mail: [kiilto.tuoteneuvonta@kiilto.com](mailto:kiilto.tuoteneuvonta@kiilto.com) tai [www.kiilto.com](http://www.kiilto.com).