



TEMPO

PARKETTIPOHJALAKKA

| | | |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| KÄYTTÖALA | Tempo on puun luonnollista väriä korostava vesiohenteinen parketti- ja puulattioiden erikoispohjalakka, kun pintalakkaukseen käytetään Kiilto Oy:n vesiohenteisia parkettilakkoja (poislukien Krista Parkettilakka). | |
| OMINAISUUDET | <ul style="list-style-type: none">- puun luonnollista väriä korostava- matala viskositeetti, soveltuu myös huopalastalevitykseen ja telaukseen- hyvä hiottavuus- heti käyttövalmis- sisältää tehokkaan UV-suoja-aineen- työturvallinen | |
| TEKNISET TIEDOT | Tiheys | n. 1 |
| | Tulenarkuus | ei tulenarkaa |
| | Pakkasenkestävyys | jäätyvää |
| | Alin lakkauslämpötila | +18°C |
| RIITTOISUUS | n. 25 m ² /l kertasively teräslastalla, n. 10-15 m ² /l 3 levityskertaa teräslastalla. n. 10 m ² /l kertasively huopalastalla tai telalla. | |
| KÄYTTÖOHJE | <p>Puupinnan on oltava kuiva, hyvin hiottu sekä huolellisesti puhdistettu pölystä ja muista epäpuhtauksista. Yli 0,5 mm raot tiivistetään oikaisuhiontojen yhteydessä Pasi-parkettikitillä tai Tempo parkettipohjalakan ja hiontapölyn seoksella. Puupinta hiotaan huolellisesti käyttäen viimeisenä esim. nro 100 tai hienompaa hiomapaperia. Viimeistelyhionnan jälkeen Tempo levitetään puupinnalle ruostumattomalla teräslastalla, telalla tai huopalastalla. Kuivumisen jälkeen lattia välihiotaan hiomaverkolla 150 tai sitä vastaavalla hiomapaperilla. Välihionnan jälkeen suoritetaan kaksi Tempo-parkettipohjalakkasivelyä teräslastalla, joiden annetaan täysin kuivua.</p> <p>Pohjalakkauksen valmistuttua suoritetaan pintalakkaukset Kiilto Oy:n vesiohenteisella parkettilakalla (poislukien Krista Parkettilakka).</p> <p>Tempon riittoisuus em. menetelmillä on n. 8-15 m² / l.</p> | |
| KUIVUMIS/ KOVETTUMISAIKA | Teräslastasively | 15-30 min. (+20°C / 50% RH) |
| | Huopalastasively tai telaus | 1-2 tuntia (+20°C / 50% RH) |
| TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS | Työvälineet puhdistetaan heti käytön jälkeen haalealla vedellä. Työvälineiden pesuvedet voi kaataa viemäriin. | |
| SUOSITELTAVAT KÄYTTÖ- OLOSUHTEET | Huoneen, lakan ja puun lämpötila | +18...24°C |
| | Puun kosteus | 7 ± 2 paino-% |
| | Ilman suhteellinen kosteus | 40-60% |

Vallitsevat olosuhteet vaikuttavat oleellisesti lakkaustulokseen ja lakan kuivumisnopeuteen.

JATKUU

KIILTO OY

PL/BOX 250, FI-33101 TAMPERE, FINLAND • PUH./TEL. +358 (0)207 710 100 • FAX +358 (0)207 710 101

WWW.KIILTO.COM

PAKKAUS

5 l muovikanisteri

VARASTOINTI

Suljetussa alkuperäispakkauksessa yli +1°C lämpötilassa enintään 1 vuosi.

**KÄYTTÖ- JA
YMPÄRISTÖ-
TURVALLISUUS**

Vältä tarpeetonta ihokosketusta tuoreen lakan kanssa.
Tuotteesta on saatavana erillinen käyttöturvallisuustiedote.

LISÄTIETOJA

Vesiohenteinen pohjalakka aiheuttaa lievää puun "tikkuuntumista". Mikäli lopullisesta pinnasta halutaan ehdottoman sileää, on puupinta välihiottava kevyesti ensimmäisen lakan levityksen jälkeen. (Katso kohta "Käyttöohje".)

Pintalakkausta ei saa suorittaa ennen kuin koko pohjalakkakerros on täysin kuivunut.

Suosituksemme perustuvat suorittamiimme kokeisiin sekä parhaisiin tietoihimme. Emme kuitenkaan voi vaikuttaa paikallisiin olosuhteisiin tai työn asialliseen suorittamiseen emmekä näinollen voi niistä myöskään vastata.

Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus teknisestä neuvonnastamme, puh. 0207 710 100 tai Kiilto Tuoteneuvonnalta, puh. 0207 710 200, e-mail: kiilto.tuoteneuvonta@kiilto.com tai www.kiilto.com.