



UNO

PIKAPARKETTILAKKA

KÄYTTÖALA

Uno on 1-komponenttinen **nopeasti kovettuva** parkettilakka, joka soveltuu parkettien ja puulattioiden lakkaukseen. Sopii erityisen hyvin urheilusalien puulattioiden lakkaukseen kitkaominaisuuksiensa ja joustavuutensa ansiosta. Nopea kovettuminen mahdollistaa lattioiden pikaisen käyttöönoton.

OMINAISUUDET

- nopea kovettuminen
- hyvä kitkajälkien ja kemikaalien kesto
- helppo levittää
- tasoittuu hyvin

TEKNISET TIEDOT

Kiiltoaste (Gardner 60°)	n. 40 (puolikiiltävä)
Tiheys	n. 1
Tulenarkuus	ei tulenarkaa
Pakkasenkestävyys	jäätyvää

RIITTOISUUS

n. 10 m²/l kertasively huopalastalla
n. 25 m²/l kertasively teräslastalla (huoltolakkaus)

KÄYTTÖOHJE

Puupinnan on oltava kuiva, hyvin hiottu sekä huolellisesti puhdistettu pölystä ja muista epäpuhtauksista.

Pintakäsittelemättömät ja puhtaaksi hiotut lattiat:

Kittaa lattiassa olevat raot esim. Urpo parkettipohjalakasta ja hiontapölystä tehdyllä kitillä tai Pasi-parketikitillä. Pohjusta lattia Urpolla 3 kertaa (kts. Urpon käyttöohje). Välihoito tarvittaessa hiomapaperilla tai verkolla numero 150 ensimmäisen pohjustuksen jälkeen. Pintalakkaa Uno parkettilakalla 2-3 kertaa huopa- tai mohairlastaa käyttäen puun kuvion suuntaisesti. Em. menetelmällä Uno parkettilakan kokonaiskulutus on n. 4-6 m²/l.

Tehdaslakatut parketit tai aiemmin asennuslakatut lattiat (huoltolakkaus):

Puhdista lattia huolellisesti. Suorita kevyt välihionta hiomapaperilla nro 100-180. Poista hiontapöly imuroimalla ja kostealla puhtaalla rievulla. Lakkaa Uno parkettilakalla kertaalleen ruostumattomalla teräslastalla ja 1-2 kertaa huopa- tai mohairlastalla. **Huom!** Aikaisemmin öljy-, uretaani- tai alkydilakalla lakatut lattiat tulee hioa puhtaalle puulle. Em. menetelmällä Uno parkettilakan kokonaiskulutus on n. 5-7 m²/l.

Sivellinlevitys:

Epätasaisten lattioiden lakkaus on syytä suorittaa sivelimellä seuraavasti: Sivele puhtas puupinta Uno parkettilakalla ensimmäisellä kerralla ohuelti. Lakan kuivuttua tehdään kevyt välihionta (hiomapaperi nro 180). Huolellisen puhdistuksen jälkeen lattia sivellään vielä 2 kertaa Uno parkettilakalla. Em. menetelmällä Uno parkettilakan kokonaiskulutus on 3-5 m²/l.

KUIVUMIS/ KOVETTUMISAIKA

Teräslastalevitys	15-30 min.
Huopalasta- tai sivellinlevitys	n. 2 tuntia (+20°C / 50% RH)
Lakka saavuttaa 1-2 vuorokaudessa	n. 90% lopullisesta lujuudestaan (+20°C, 40% RH, hyvä ilmanvaihto). Täydellinen kovettuminen em. olosuhteissa kestää 5 päivää.

JATKUJ

**SUOSITELTAVAT
KÄYTTÖ-
OLOSUHTEET**

Huoneen, lakan ja puun lämpötila +18 ...+24°C
Puun kosteus 7 ± 2 paino-%
Ilman suhteellinen kosteus 40-60%
Vallitsevat olosuhteet vaikuttavat oleellisesti lakkaustulokseen ja lakan kuivumisnopeuteen.

**TYÖVÄLINEIDEN
PUHDISTUS**

Työvälineet puhdistetaan heti käytön jälkeen haalealla vedellä.

PAKKAUS

10 l muovikanisteri

**KÄYTTÖ- JA
YMPÄRISTÖ-
TURVALLISUUS**

Vältä tarpeetonta ihokosketusta tuoreen lakan kanssa.
Tuotteesta on saatavana erillinen käyttöturvallisuustiedote.

VARASTOINTI

Suljetussa alkuperäispakkauksessa yli +5°C lämpötilassa enintään 1 vuosi.

LISÄTIETOJA

Rajamaalaukset

Urheilusalien rajamaalauksiin voidaan käyttää vesiohenteista maalia (Teknos Oy:n Superlateksi, Tikkurila Oy:n Remontti-Ässä tai Eko-Joker), joka levitetään ennen viimeistä lakkapintaa. Rajamaalien ja lakan tilannekohtainen soveltuvuus on syytä tarvittaessa varmistaa.

Sävytys

Tarkista sävytysaineiden ja lakkojen yhteensopivuus teknisestä neuvonnastamme.

Ei sovellu vakautetun tammen tai timanttimännyn lakkaukseen.

Uutta lakkakerrosta ei saa levittää ennenkuin edellinen lakkakerros on täysin kuivunut. Puolikiiltävä lakka on sekoitettava huolellisesti ennen käyttöä.

Suosituksemme perustuvat suorittamiimme kokeisiin sekä parhaisiin tietoihimme. Emme kuitenkaan voi vaikuttaa paikallisiin olosuhteisiin tai lakkaustyön asialliseen suorittamiseen emmekä näinollen voi niistä myöskään vastata.

Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus teknisestä neuvonnastamme, puh. 0207 710 100 tai Kiilto Tuoteneuvonnalta, puh. 0207 710 200, e-mail: kiilto.tuoteneuvonta@kiilto.com tai www.kiilto.com.