



# URPO

## PARKETTIPOHJALAKKA

<b>KÄYTTÖALA</b>	Urpo on vesiohenteinen parketti- ja puulattioiden erikoispohjalakka, kun pintalakkaukseen käytetään vesiohenteisia Aku De Luxe tai Uno-parkettilakkoja.								
<b>OMINAISUUDET</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- korkea kuiva-ainepitoisuus</li><li>- hyvä täyttökyky</li><li>- hyvä hiottavuus</li><li>- heti käyttövalmis</li><li>- sisältää tehokkaan UV-suoja-aineen</li><li>- työturvallinen</li></ul>								
<b>TEKNISET TIEDOT</b>	<table><tr><td>Tiheys</td><td>n. 1</td></tr><tr><td>Tulenarkuus</td><td>ei tulenarkaa</td></tr><tr><td>Pakkasenkestävyys</td><td>jäätyvää</td></tr><tr><td>Alin lakkauslämpötila</td><td>+18°C</td></tr></table>	Tiheys	n. 1	Tulenarkuus	ei tulenarkaa	Pakkasenkestävyys	jäätyvää	Alin lakkauslämpötila	+18°C
Tiheys	n. 1								
Tulenarkuus	ei tulenarkaa								
Pakkasenkestävyys	jäätyvää								
Alin lakkauslämpötila	+18°C								
<b>RIITTOISUUS</b>	n. 25 m <sup>2</sup> /l kertasively teräslastalla, n. 8 m <sup>2</sup> /l 3 levityskertaa teräslastalla.								
<b>KÄYTTÖOHJE</b>	<p>Puupinnan on oltava kuiva, hyvin hiottu sekä huolellisesti puhdistettu pölystä ja muista epäpuhtauksista. Yli 0,5 mm raot tiivistetään oikaisuhiontojen yhteydessä Urpo-parkettipohjalakan ja hiontapölyn seoksella tai Pasi-parkettikitillä. Puupinta hiotaan huolellisesti käyttäen viimeisenä esim. nro 100 tai hienompaa hiomapaperia. Viimeistelyhionnan jälkeen Urpo levitetään ruostumattomalla teräslastalla puupinnalle ja annetaan kuivua 30-60 minuuttia. Kuivumisen jälkeen lattia välihiotaan hiomaverkolla 150 tai sitä vastaavalla hiomapaperilla. Välihionnan jälkeen suoritetaan kaksi Urpo-parkettipohjalakkasivelyä, joiden annetaan täysin kuivua.</p> <p>Pohjalakkauksen valmistuttua suoritetaan pintalakkaukset Aku DeLuxe tai Uno-lakalla.</p> <p>Urpon riittoisuus em. menetelmällä on n. 8 m<sup>2</sup> / l.</p>								
<b>KUIVUMIS/ KOVETTUMISAIKA</b>	Teräslastasively 15-30 min. (+20°C / 50% RH)								
<b>TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS</b>	Työvälineet puhdistetaan heti käytön jälkeen haalealla vedellä. Työvälineiden pesuvedet voi kaataa viemäriin.								
<b>SUOSITELTAVAT KÄYTTÖ- OLOSUHTEET</b>	<table><tr><td>Huoneen, lakan ja puun lämpötila</td><td>+18...24°C</td></tr><tr><td>Puun kosteus</td><td>7 ± 2 paino-%</td></tr><tr><td>Ilman suhteellinen kosteus</td><td>40-60%</td></tr></table> <p>Vallitsevat olosuhteet vaikuttavat oleellisesti lakkaustulokseen ja lakan kuivumisnopeuteen.</p>	Huoneen, lakan ja puun lämpötila	+18...24°C	Puun kosteus	7 ± 2 paino-%	Ilman suhteellinen kosteus	40-60%		
Huoneen, lakan ja puun lämpötila	+18...24°C								
Puun kosteus	7 ± 2 paino-%								
Ilman suhteellinen kosteus	40-60%								

JATKUU

**PAKKAUS**

1 l muovipurkki sekä 3 l ja 10 l muovikanisterit

**VARASTOINTI**

Suljetussa alkuperäispakkauksessa yli +1°C lämpötilassa enintään 1 vuosi.

**KÄYTTÖ- JA  
YMPÄRISTÖ-  
TURVALLISUUS**

Vältä tarpeetonta ihokosketusta tuoreen lakan kanssa.  
Tuotteesta on saatavana erillinen käyttöturvallisuustiedote.

**LISÄTIETOJA**

Vesiohenteinen pohjalakka aiheuttaa lievää puun "tikkuuntumista". Mikäli lopullisesta pinnasta halutaan ehdottoman sileää, on puupinta välihiottava kevyesti ensimmäisen teräslastasivelyn jälkeen. (Katso kohta "Käyttöohje.")

Pintalakkausta ei saa suorittaa ennen kuin koko pohjalakkakerros on täysin kuivunut.

Suosituksemme perustuvat suorittamiimme kokeisiin sekä parhaisiin tietoihimme. Emme kuitenkaan voi vaikuttaa paikallisiin olosuhteisiin tai työn asialliseen suorittamiseen emmekä näinollen voi niistä myöskään vastata.

Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus teknisestä neuvonnastamme, puh. 0207 710 100 tai Kiilto Tuoteneuvonnalta, puh. 0207 710 200, e-mail: [kiilto.tuoteneuvonta@kiilto.com](mailto:kiilto.tuoteneuvonta@kiilto.com) tai [www.kiilto.com](http://www.kiilto.com).