

KiILTO
PRO

Kiilto BLOCK

Hajuton ja liuotteeton tiiviin pinnan muodostava sulkuaine rakenteista sisäilmaan vapautuville haitta-aineille. Tiheän verkkorakenteen ansiosta tuote on sitkeä ja elastinen ja näin ollen soveltuu erinomaisesti erilaisille alustoille.

- Elastinen, tiivis ja sitkeä
- Hajuton ja liuotteeton
- Erinomainen leviävyyys ja tartunta erilaisiin alustamateriaaleihin
- Voidaan jättää viimeiseksi pinnaksi tiloissa, jotka ovat uv-valolta suojattuja
- Pakkauskoko sulkuaine 10 kg + kovete 3 kg (13 kg = 4,6 m²)



10 kg sulkuaine



6 4 1 1 5 1 3 4 4 3 1 0 1

3 kg kovete



6 4 1 1 5 1 3 4 4 9 0 3 5



Kiilto Block testattu Eurofins (VTT), testausseoste S-04646-18/1 ja EUFI29-19000594 T1.

VAIN AMMATTILAISILLE

Kiilto **BLOCK**

KÄYTTÖOHJE



Kiilto Block on 2-komponenttinen haitta-ainesulku rakennusten sisätiloihin ehkäisemään VOC- ja PAH-yhdisteiden ja ammoniakkin kulkeutumista sisäilmaan.

ALUSTAN POHJUSTAMINEN

Alustan tulee olla pölytön, puhdas ja luja. Lattian ja seinän raja tiivistetään Kiilto Masa Liima- ja tiivistemassalla. Alustan suhteellisen kosteuden ollessa alle 90 % RH voidaan pohjustus tehdä käyttäen Kiilto Block Haitta-ainesulkua 300 g/m² pohjustukseen. Pohjustus voidaan tehdä esim. lastalevityksenä. Kosteammilla alustoilla, kosteuden sulkemiseen tai jos Kiilto Block jätetään viimeiseksi pinnaksi, pohjustamiseen käytetään Kiilto Hydrablockia. Menekki 300 g/m². Pohjusteen annetaan kuivua 10–24 h.

SEKOITUS

Sekoita kovete sulkuaineen joukkoon porakonevispilällä huolellisesti. Kaada seos erilliseen astiaan, työkentelyaika on 20–30 min.

LEVITYS

Kiilto Block levitetään kahteen kertaan teräslastalla tai säätölastalla ja tiiveyden varmistamiseksi massa telataan (keinokuituinen maalitela tai piikkirissa). Toinen kerros asennetaan kuivuneen kerroksen päälle samalla tavalla. Kokonaismenekki on 2,8 kg/m² kahteen kertaan levitettynä.

KUIVUMISAIKA

Kiilto Block on kävelykuiva seuraavana päivänä, jonka jälkeen se voidaan tarvittaessa tasoittaa tai laatoittaa. Tasoitettaessa tai laatoitettaessa alusta pohjustetaan ohentamattomalla Kiilto FixPrimerilla ja pohjusteen annetaan kuivua olosuhteista riippuen n. 2 h (kunnes pinta on täysin kuiva).

PÄÄLLYSTYS

Kelluva lautaparketti tai laminaatti voidaan asentaa suoraan Kiilto Blockin päälle, edellyttäen, että alusta on riittävän suora.

