

KiilTO
PRO

Kiilto AIRBLOCK COAT

1-komponenttinen, vesiohenteinen, liuotteeton ja nestemäinen tiivistysaine, joka levitetään korkeapaineruiskulla tai telalla pysty-, vaaka- ja kattopinnoille.

- Erittäin elastinen suojapinnoite ilmapuotojen tiivistämiseen
- Nestemäinen, päälle maalattavissa
- Seinien ja yläpohjan tiivistämiseen
- Seinä-, lattia- ja yläpohjaliitosten sekä saumojen tiivistämiseen sisätiloissa



15 kg/12,3 l



Kiilto Airblock ilmatiiveyslausunto 23.4.2019



VAIN AMMATTILAISILLE

Kiilto AIRBLOCK COAT

KÄYTTÖOHJE



Käyttövalmis Kiilto Airblock Coat on nestemäinen, vesiohenteinen ja liuotteeton tiivistysaine, joka levitetään korkeapaineruiskulla tai telalla pysty-, vaaka- ja kattopinnoille. Kuivuttuaan tuote on ilmatiivis ja elastinen suojapinnoite. Tuote tarttuu erinomaisesti erilaisiin materiaaleihin, kuten sementtipohjaiset seinä- ja lattiatasoitteet, betoni, tiili, puu ja alumiini.

ALUSTA JA TYÖSKENTELYOLOSUHTEET

Alustan tulee olla puhdas ja pölytön. Alustan kosteus < 90% RH. Alin käyttölämpötila on +5 °C. Kestää kuivuttuaan -20...+70 °C.

TYÖOHJE

Puhdista alustasta kaikki tartuntaa heikentävät kerrokset kuten irtoavat aineet, pöly, epäpuhtaudet ja seisova vesi. Tasoita yli 5 mm kolot ja reiät sementtipohjaisella tasoitteella. Sekoita Kiilto Airblock Coat ja ruiskuta se useana tasaisena kerroksena tiivistettävälle alueelle. Kiilto Airblock Coatia voit levittää myös maalitelalla. Kiilto Airblock Coatia voidaan levittää ns. märkää märälle, kuitenkin siten, että levityskertoja on vähintään kaksi ja kokonaismenekki on 1 kg/m². Kosketuskuiva 2 h, päällemaalattavissa 24 h (+20 °C ja 50% RH).

Kiilto Airblock Coatin kuivuttua, pinta voidaan maalata vesiohenteisilla akrylaattimaaleilla esim. Tikkurilan Luja tai Teknoksen Trend tai jättää lopulliseksi pinnaksi.

