

KiILTO
PRO

Kiilto HYDRABLOCK

2-komponenttinen, liuotteeton ja viskoottinen sulkuaine rakenteista sisäilmaan vapautuville haitta-aineille sekä kapillaari- ja diffuusiokosteuden hallintaan.

- Liuotteeton ja luja, kuivunut pinta voidaan tasoittaa
- VOC- ja PAH -yhdisteiden sekä radonin hallintaan
- Kapillaari- ja diffuusiokosteuden hallintaan
- Erittäin tiivis kerros jo kahdella levityskerralla, ei erillistä pohjustetta
- Viskoottinen, täyttää huokoisia alustoja ja saavutetaan helpommin tavoiteltu menekki
- Pakkauskoko sulkuaine 8,5 kg + kovete 3,5 kg (12 kg = n. 17 m²)

CE

EMI
EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIAL

8,5 kg sulkuaine



6 411512 545103

3,5 kg kovete



6 411512 546049



Kiilto Hydrablock testattu Vahanen Rakennusfysiikka Oy.

VAIN AMMATTILAISILLE

Kiilto

HYDRABLOCK

KÄYTTÖOHJE



Kiilto Hydrablock on 2 komponenttinen haitta-ainesulku rakennusten sisätiloihin ehkäisemään VOC- ja PAH-yhdisteiden ja radonin kulkeutumista sisäilmaan sekä kapillaari- ja diffuusiokosteuden hallintaan.

ALUSTA

Alustan tulee olla pölytön, puhdas ja luja. Alustan maksimikosteus 97 % RH. Lattian ja seinän raja tiivistetään Kiilto Masa Liima- ja tiivistemassalla.

SEKOITUS

Sekoita kovete sulkuaineen joukkoon porakonevispilällä huolellisesti. Kaada seos erilliseen astiaan, työskentelyaika on 30 min.

LEVITYS

Kiilto Hydrablock levitetään lattiapinnalle vähintään kahteen kertaan, kokonaismenekki on 700 g/m². Ensimmäinen kerros levitetään kumilastalla ja pinta telataan esim. keinokuituisella maalitelalla (350 g/m²), kuivumisaika on n. 10 h, jonka jälkeen telataan toinen kerros (350 g/m²).

PÄÄLLYSTYS

Kiilto Hydrablockilla käsitelty lattia tulee pinnoittaa 24 h kuluessa levityksestä. Kiilto Hydrablock voidaan tasoittaa esim. Kiilto TopPlan tai Kiilto Fiberflex DF Lattiatasotteilla, pohjusteena ohentamaton Kiilto FixPrimer. Kiilto Hydrablock voidaan myös laatoittaa Kiilto Floorfix DF Saneerauslaastilla, pohjusteena ohentamaton Kiilto FixPrimer.

Jos tasoitus tai laatoitus viivästyy, tulee Kiilto Hydrablockia levittää vielä yksi kerros, jonka joukkoon ripotellaan kvartsihiekkää tasoitteen tartunnan parantamiseksi.

